

# HIPS韩国巴斯夫476L代理商

产品名称	HIPS韩国巴斯夫476L代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国巴斯夫代理商 型号:476L 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

巴斯夫

规格

25KG/包

牌号

476L

厂商

韩国巴斯夫

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级；押出级

特性

耐低温,高抗冲,高流动

形状

颗粒

品质

原厂原包

应用领域

家用电器，照明灯具，汽车领域，板材

中文名称

聚丙烯

# Styrolution PS 476L

High Impact Polystyrene

INEOS Styrolution Group GmbH

产品说明：

Styrolution PS 476L is a normal flow and very high impact Polystyrene. It gives good mechanical and heat resistance properties while providing with easy processability and short cycle time.

物性信息：

基本性能号

特性

[E108538-100840251](#)

抗撞击性，高

可加工性，良好

快的成型周期

耐热性，中等

杯子

用途

电气/电子应用领域

	电器用具	
	家用货品	
	片材	
	食品包装	
	外壳	
形式	玩具	
加工方法	颗粒 挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.05
溶化体积流率 (MVR) (200 ° C/5.0 kg)		5.50
收缩率		0.40 到 0.70
吸水率		
饱和, 23 ° C		< 0.10
平衡, 23 ° C, 50% RH		< 0.10
硬度额定值单位制测试方法		85.0
机械性能额定值单位制测试方法		1850
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)		27.0

拉伸应变	
屈服, 23 ° C	1.5
断裂, 23 ° C	30
弯曲模量	1950
弯曲应力	40.0
简支梁冲击强度值单位制测试方法	15
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	130
23 ° C	无断裂
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	11
热变形温度值单位制测试方法	
0.45 MPa, 退火	89.0
1.8 MPa, 退火	80.0
维卡软化温度	
--	98.0

--	90.0
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-4
表面电阻率 IEC 60093 标准值单位制测试方法	> 1.0E+13
体积电阻率	> 1.0E+18
介电强度 1(1.50 mm)	160
介电常数 100 Hz	2.50
1 MHz	2.50
耗散因数 (1 MHz)	4.0E-4
光学性能 雾度 ISO 1507 标准值测试方法	35
注射速率 ISO 1507 标准值	180 到 260
模具温度	10.0 到 60.0
Injection Velocity	200

备注 Short Time

可售卖地

全国

材质

HIPS

HIPS韩国巴斯夫476L