

# 钛酸酯涂料，油墨，颜料分散剂TM-P

产品名称	钛酸酯涂料，油墨，颜料分散剂TM-P
公司名称	扬州天扬助剂有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	型号:tm-p 产品规格:tm-p 用途、使用范围:涂料，油墨，颜料分散剂
公司地址	仪征市大仪镇天扬路24号
联系电话	0514-3890340 15305256555

## 产品详情

tm-p

概述：本产品是目前国内市场磷酸型的改性换代产品，色泽浅、贮存稳定、粘度小、分散性更好。既适用于塑料，也适用于涂料及橡胶，是颜料，填料的表面活性剂，具有优良的分散效果。

组成：磷酸型单烷氧基类钛酸酯

### 技术指标

外观 无色澄清液体

密度 ( gb4472-84 ) d25 1.00cmg/cm<sup>3</sup>;

粘度 ( gb265-83 ) 25 150mm<sup>2</sup>/s;

闪点 ( gb367-87 ) 开口 65 ;

折光率 ( gb6488-86 ) 约1.44

ph值(试纸) 约2

分解温度 > 280

性能：是无机填料的优良表面处理剂。

适用范围

轻、重质碳酸钙、陶土、粉煤灰、碳黑等无机填料；

聚烯烃类、天然胶合成胶等体系；

醇酸类油漆。

特点

可增加塑料、橡胶加工中的填料量；

对涂料分散防沉显著；

颜料易研磨、色泽鲜艳；

可用于浅色；白色制品；

可用于白色油墨、涂料；

用量:颜料或填料总量的0.5-3.0%,推荐用量为1.0%,涂料中约3%,最佳使用量请实验确定。

用法

塑料业

用液体石蜡1：1稀释用喷枪喷洒于高速捏和机中的填料，续搅5—10分钟（视效果）然后投入树脂及其它

助剂按原工艺进行。

## 橡胶业

用200#溶剂油或机油进行稀释（其量可采用原工艺溶剂或润滑剂量）然后喷洒于高速搅拌中填料，续搅数分钟后，（时间视效果定）出料备用，注意散热，以免填料受热变质。

## 涂料业

用200#溶剂或异丙醇1：1稀释，在研磨前喷洒于颜料中待研磨后按原工艺进行。

## 注意事项

如产品有结晶或分层（气温低）需用水浴加热混均使用，不影响质量；

自出厂之日起有效期为半年，不能与水接触否则失效。

使用机理参见《钛偶联剂使用说明书》

"供应钛酸酯涂料，油墨，颜料分散剂TM-P"的包装规格为桶装，CAS是TM-P，型号为TM-P，用途、使用范围是涂料，油墨，颜料分散剂，品牌为天扬助剂，产品规格是TM-P，属性为属性值