

30分钟固化透明环氧AB胶 全透明AB胶 1小时固化AB胶

产品名称	30分钟固化透明环氧AB胶 全透明AB胶 1小时固化AB胶
公司名称	东莞市桥头台鑫包装材料店
价格	150.00/组
规格参数	品牌:台鑫 型号:12 :
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市桥头石水口200号
联系电话	86-076982360769 13543786788

产品详情

产品特性

- 双组份，中粘度，配比简便；
- 室温30分钟左右初固，粘接强度高；
- 固化物透明，被粘物整洁美观；
- 耐介质、耐老化、耐黄变性优良；
- 符合rohs & reach标准，属环保型胶粘剂；
- 可配合【ab胶枪】使用，省时省力效率高。

典型应用

- 用于金属、塑料等硬质材料的粘接与固定。

技术指标

- 外观：a组份/透明粘稠液体，b组份/透明粘稠液体

粘度 (25 , mpa.s) : a/9000 ~ 12000 , b/10000 ~ 13000

密度 (25 , g/cm³) : a/1.20 ± 0.02 , b/1.05 ± 0.01

混合比例 (重量比) : a b=1 1

可操作时间 (25 /100g/min) : 夏季/10 ~ 20 , 冬季/25 ~ 35

初固时间 (25 /100g/min) : 夏季/25 ~ 35 , 冬季/40 ~ 60

全固时间 (25 /h) : 24

硬度 (shore-d) : 65

剪切强度 (25 /fe-fe/mpa) : 25

耐温范围 () : - 40 ~ 90

包装规格

50g/套 (ab分立胶筒/包装)

其中a组份25g , b组份25g

2kg/套 (a b=1 1)

其中a组份1kg , b组份1kg

10kg/套 (a b=1 1)

其中a组份5kg , b组份5kg

特别备注

环氧树脂胶受环境温度影响较大 , 主要表现为 :

胶液粘度——温度越高 , 粘度越低 ; 反之亦然。

固化速度——温度越高 , 固化越快 ; 反之亦然。

夏季 : 指20 ~ 30 之环境温度。

冬季 : 指5 ~ 15 之环境温度。

联系人 : 李小姐13543786788 qq : 314239327

"供应30分钟固化透明环氧AB胶 全透明AB胶 1小时固化AB胶"的型号为12 , 品牌是台鑫