30分钟固化透明环氧AB胶 全透明AB胶 1小时固化AB胶

产品名称	30分钟固化透明环氧AB胶 全透明AB胶 1小时固化AB胶
公司名称	东莞市桥头台鑫包装材料店
价格	150.00/组
规格参数	品牌:台鑫 型号:12 :
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市桥头石水口200号
联系电话	86-076982360769 13543786788

产品详情

产品特性

◇双组份，中粘度，配比简便；

◇室温30分钟左右初固，粘接强度高；

◇固化物透明，被粘物整洁美观；

◇耐介质、耐老化、耐黄变性优良；

◇符合rohs＆reach标准，属环保型胶粘剂；

◇可配合【ab胶枪】使用，省时省力效率高。

典型应用

◇用于金属、塑料等硬质材料的粘接与固定。

技术指标

◇外观：a组份/透明粘稠液体，b组份/透明粘稠液体

◇粘度（25°C，mpa.s）：a/9000～12000，b/10000～13000

◇密度（25°C，g/cm3）：a/1.20±0.02，b/1.05±0.01

◇混合比例（重量比）：a：b=1：1

◇可操作时间（25°C/100g/min）：夏季/10～20，冬季/25～35

◇初固时间（25°C/100g/min）：夏季/25～35，冬季/40～60

◇全固时间（25°C/h）：24

◇硬度（shore-d）：≥65

◇剪切强度（25°C/fe-fe/mpa）：≥25

◇耐温范围（°C）：－40～90

包装规格

◇50g/套（ab分立胶筒/包装）

其中a组份25g，b组份25g

◇2kg/套（a：b=1：1）

其中a组份1kg，b组份1kg

◇10kg/套（a：b=1：1）

其中a组份5kg，b组份5kg

特别备注

◇环氧树脂胶受环境温度影响较大，主要表现为：

■胶液粘度——温度越高，粘度越低；反之亦然。

■固化速度——温度越高，固化越快；反之亦然。

◇夏季：指20～30°C之环境温度。

◇冬季：指5～15°C之环境温度。

联系人：李小姐13543786788 qq：314239327

"供应30分钟固化透明环氧AB胶 全透明AB胶 1小时固化AB胶"的型号为12，品牌是台鑫