

食品级树脂|食品级离子交换树脂|食品级软化水离子交换树脂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 食品级树脂 食品级离子交换树脂 食品级软化水离子交换树脂 |
| 公司名称 | 蚌埠东立化工有限公司 |
| 价格 | 6.00/升 |
| 规格参数 | 牌号:dl08fg 离子型:阳离子交换树脂 酸碱性:碱性离子交换树脂 |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市固镇县固灵路北岸华府2号楼M13 |
| 联系电话 | 0552-6073156 13365525633 |

产品详情

dl08fg (食品级) 软化水离子交换树脂

产品简介：

离子交换树脂是苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(-so₃h)的阳离子交

药/食品硬水软化、纯水制备和饮用软水制备。

理化性能指标：

| 指标名称 | 指标 |
|-----------------|--------------------|
| 执行标准： | 美国wqa / nsf61 |
| 外观： | 棕黄至棕褐色球状颗粒 |
| apha: | 出厂 < 15 2个月后 < 30 |
| 出厂型式： | na+ |
| 含水量%： | 45.00-48.00 |
| 质量全交换容量mmol/g： | 4.60 |
| 体积全交换容量mmol/ml： | 2.0 |
| 湿视密度g/ml： | 0.77-0.87 |
| 湿真密度g/ml： | 1.250-1.290 |
| 范围粒度%： | (0.4mm-1.2mm) 95.0 |
| 下限粒度%： | (<0.4mm) 1.0 |
| 有效粒径mm： | 0.400-0.900 |
| 均一系数： | 1.60 |
| 磨后圆球率%： | 95.00 |

使用参考指标：

| 指标名称 | 指标 | |
|----------------|---------|--------|
| ph范围 | 1-14 | |
| 最高使用温度 | na+:120 | h+:100 |
| 转型膨胀率(na+-h+)% | 8 | |
| 工作交换容量mmol/l | 1500 | |
| 运行流速m/h | 15-30 | |

包装规格：25l/25kg包装，也可其它规格包装。

包装材料：食品级pe袋+塑编袋。其它包装另议。

"食品级树脂|食品级离子交换树脂|食品级软化水离子交换树脂"的酸碱性和离子型为碱性离子交换树脂，颗粒尺度是0.4-1.25mm，离子型为阳离子交换树脂，CAS是15178306175，牌号为DL08FG，外观是淡黄色球状颗粒，用途为主要用于医药/食品硬水软化,纯水制备和饮用软水制备。，含量是100（%），溶解性为不溶于酸碱