阴阳树脂 001x7 阳离子交换树脂

产品名称	阴阳树脂 001x7 阳离子交换树脂
公司名称	温州海德能环保设备科技有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	牌号:001x7 离子型:阳离子交换树脂 酸碱性:酸性离子交换树脂
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永中振沧路17号
联系电话	86 0577 86864188 15858809388

产品详情

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

一、执行标准：gb13659-92

本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(—so3h)的离子交换树脂，其酸性相当硫酸、盐酸等无机酸，它在碱性、中性，甚至酸介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。

本产品原牌号732#，相当于美国：amberlite ir-120，dowex-50；德国：lewatit-100；

二、结构式：

三、规格：

1.外观：金黄至棕褐色球状颗粒2.出厂形式：钠型3.主要性能指标：

序号	指标名称	指标
1	含水量%	46-52
2	全交换容量(mmol/g)	4.5
3	湿视密度(g/ml)	0.77-0.87
4	湿真密度(g/ml)	1.24-1.28
5	粒度(0.315-1.25mm)	≥95
6	磨后圆球率%	≥95

四、使用时参考标准：

1.ph范围：1-142.最高使用温度：氢型≤100°c 钠型≤120°c3.型变膨胀率%：(h+-na+)8-104.再生液浓度：nacl：3-10%；hcl：4-5%；naoh：4-5%5.再生液用量：nacl：(8-10%)；体积：树脂体积=1.5-2:1 hc1(4-5%)体积：树脂体积=2-3 ：1 naoh(4-5%)；体积 ：树脂体积=2-3：16.再生液流速：5-8m/h7.再生接触时间：30-60min8.正洗流速：10-20m/h9.正洗时间：约30min10.运行流速：10-40m/h

五、用途：

本产品主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。

"阴阳树脂"的牌号为001X7，离子型是阳离子交换树脂，酸碱性为酸性离子交换树脂，外观是金黄至棕褐色球状颗粒，含量≥为46-52（%），颗粒尺度是(0.315-1.25mm)，溶解性为/，用途是本产品主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。，CAS为/