

# GPPS台湾高福GPS-525N(白底)代理商

产品名称	GPPS台湾高福GPS-525N(白底)代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾高福代理商 型号:GPS-525N 产地:台湾
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

台湾高福

特性

高透明 高强度 高刚性

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

用途级别

通用级

颜色

透明

中文名

聚苯乙烯

形状

颗粒状

包装

原厂原包

规格

25KG

产商

台湾高福

可售卖地

全国

用途

家电应用灯具等

类型

标准料

型号

GPS-525N(白底)

# TAIRIREX GP525N

General Purpose Polystyrene

Formosa Plastics Corporation

产品说明：

FCFC PS resin GP525N meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.

物性信息：

基本性能	E162823-319285	
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)	
RoHS 合规性	RoHS 合规	
UL文件号	E162823	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		
--		1.04
23 ° C		1.04
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)		7.0
机械性能额定值单位制测试方法		
23 ° C		42.2
23 ° C		42.0
伸长率 (断裂, 23 ° C)		2.0
弯曲模量 (23 ° C)		3330
弯曲强度 (23 ° C)		78.0
冲击性能额定值单位制测试方法		
缺口冲击强度 (3.18 mm)		17
热性能额定值单位制测试方法		
热变形温度 (退火, 3.18 mm)		87.0

维卡软化温度	94.0
可燃性(额定值测试方法 ALL)	HB
残余应力(额定值单位制)	
注射速度(额定值单位制)	75.0
干燥时间	1.0 到 2.0
料斗温度	40.0
料筒后部温度	180
料筒中部温度	195
料筒前部温度	205
射嘴温度	200
加工(熔体)温度	170 到 215
模具温度	20.0 到 70.0
注射速度 备注 80 ° Cx2Hr	中等