

Genestar日本可乐丽GR2300(聚酰胺尼龙9T)

产品名称	Genestar日本可乐丽GR2300(聚酰胺尼龙9T)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	用途:电子电器部件;FPC连接器 型号:GR2300 特性:阻燃;强度/成型/尺寸稳定
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

关于料筒内滞留时间

??15????????????????

材料： < Genestar > GN2330

注射成型机： 80t级（螺杆 32mm） 模具： JIS1号试片（哑铃片）

料筒温度： 320 、 模具温度： 140 1 循环： 37sec（料筒内注射约13次）

模具温度与相对结晶度的关系

< Genestar > 根据成型品的厚度的不同，充分结晶所需的模具温度各不相同。

采用SMT适用型连接器中较为常见的板厚（0.5mm、10mm）时，充分结晶需要130 以上的模具温度。

表：相对结晶度（%）板厚（mm）80100120130140

??????????

0.5	80	85	95	100	100
1.0	88	91	96	100	100

