## 光稳定 Desmopan TPU 德国科思创(拜耳)DP 1080AU 抗紫外线工程部件

产品名称	光稳定 Desmopan TPU 德国科思创(拜耳)DP 1080AU 抗紫外线 工程部件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:DP 1080AU 用途:工程部件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

光稳定 Desmopan TPU 德国科思创 (拜耳) DP 1080AU 抗紫外线 工程部件

Desmopan DP 1080AU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

产品说明:

injection molding grade; free from plasticizers; UV stabilized; translucent; Cylindrical pellets; Injection molded engineering parts; hard - soft systems

## 物性信息:

基本傾息紫外线稳定剂特性光稳定用途工程配件RoHS 合规性RoHS 合规外观半透明

形式 粒子 加工方法 注射成型

物 <b>建性</b> 能额定值单位制测试方法	1210
<b>硬撐硬趙率 危制测试方法</b>	80
机伸炼稳额定值单位制测试方法	
断裂, 23°C	31.5
10% 应变, 23 ° C	1.30
50% 应变, 23°C	3.30
100% 应变, 23°C	4.10
300% 应变, 23°C	7.60
拉伸应变 4(断裂, 23°C)	720
Tensile Storage Modulus	
-20 ° C	171
20 ° C	34.0
60 ° C	24.0

冲击性能额冠值单位制则式方法	44
<b>彌梨姬遠定(唐单位</b> 制测试方法	56
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 72 hr	22
70 ° C, 24 hr	39
<b>注頻落底度</b> 值单位制	< 80.0
加工(熔体)温度	185 到 200
模具温度	20.0

35.0

光稳定 Desmopan TPU 德国科思创(拜耳)DP 1080AU 抗紫外线 工程部件

抗磨损性 (23°C)