

# 注塑TPU 德国科思创（拜耳）8795A 抗紫外线 乳白本色 耐磨TPU 铭汇供应 塑胶原料

产品名称	注塑TPU 德国科思创（拜耳）8795A 抗紫外线 乳白本色 耐磨TPU 铭汇供应 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	科思创（拜耳:科思创（拜耳） 8795A:8795A 德国:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

8792A

热塑性弹性体橡胶|TPU

德国拜耳

产品用途:专门为运动鞋底应用开发，具有紫外线保护功能同时满足dingji运动鞋制造商的严格要求。

填充物:注塑

外观:乳白本色

物性信息：

机械性能额定值单位测试方法

邵氏A硬度 91 ISO 868

邵氏D硬度 40 ISO 868

极限拉伸强度 (200mm/mim) 50 MPa L.A.ISO 527 -1,-3

断裂延伸率 (200mm/mim) 500 % L.A.ISO 527 -1,-3

100%应变的应力 (200mm/mim) 7 MPa L.A.ISO 527 -1,-3

300%应变的应力 (200mm/mim) 17 MPa L.A.ISO 527 -1,-3

压缩变形率 ISO 815

(24hi70 ) 50 %

(72hi23 ) 20 %

耐磨性 18 mm ISO 4649

冲击回弹 43 % ISO 4662

抗撕裂蔓延性 (500mm/mim) 80 KN/m ISO 34 -1

加工性能额定值单位测试方法

注射熔体温度 190-210

注射模具温度 20

热性能额定值单位测试方法

扭变储能模量 ISO 6721-2

(-20 ) 115 MPa

(23 ) 19 MPa

(70 ) 12 MPa

其它性能额定值单位测试方法

密度 1200 Kg/m