

Rynite FR530(杜邦FR530)(杜邦FR530)

产品名称	Rynite FR530(杜邦FR530)(杜邦FR530)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:深圳杜邦/美国杜邦 型号:FR530 特性级别:阻燃加纤30%
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

PET/ ?????(DuPont?RyniteFR530 ???)

PET????????????????????????????????????????????????????????????

注塑级： 温度设定：射嘴：280~295 、前段270~275 、中锻265~275 、后段250-270 ；螺旋杆转速50~100转/min、模具温度30~85 、非结晶型之模具为70 以下、背压5-15KG。 试用除湿干燥机、料管温度240~280 、射出成型温度260~280 、干燥温度120~140 、须时2~5小时。

薄膜级：先将PET树脂切片预干燥，以防水解，然后在挤出机中于280 经T形模挤出无定型厚片，经过冷却转鼓或冷却液进行骤冷，使其保持无定形态，以便拉伸定向。厚片再经拉幅机双向拉伸，就成PET薄膜。纵向拉伸就是将厚片预热至86~87 ，并在此温度下沿厚片平面延伸方向拉伸3倍左右，使之取向可以提高结晶度达到较高温度：横向拉伸预热温度98~100 ，拉伸温度100~120 拉伸比2.5~4.0，热定型温度230~240 。纵横向拉伸后的薄膜还需经过热定型，以消除由拉伸产生的膜变形，制成热稳定性较好的薄膜。