

耐化学性TPE 美国杜邦 7246 耐热性 耐老化TPE 软管 电线 电缆护套TPE 齿轮和链轮 燃烧箱

产品名称	耐化学性TPE 美国杜邦 7246 耐热性 耐老化TPE 软管 电线 电缆护套TPE 齿轮和链轮 燃烧箱
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 7246:7246 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

7246

热塑性弹性体 |TPE

美国杜邦

产品用途:软管、电线、电缆护套、齿轮和链轮、燃烧箱。

填充物:挤出

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

24小时吸水率 0.3 % ASTM D-570

物理性能额定值单位测试方法

泰伯磨耗量 (H 18轮) 47 mg/1000rev ASTM D-1044

比重 1.25 ASTM D-792

泰伯磨耗量 (CS-17轮) 13 mg/1000rev ASTM D-1044

熔体流动速率 12.5 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

硬度计硬度 72 ASTM D-2240

断裂伸长 360 % ASTM D-638

拉伸力 ASTM D-638

14 MPa

20 MPa

断裂拉伸力 45.8 MPa ASTM D-638

埃佐冲击强度 (23) 210 J/m ASTM D-256

揉曲模量 (23) 570 MPa ASTM D-790

初耐撕裂性能 200 kn/m ASTM D-1004

热性能额定值单位测试方法

热畸变温度 (@0.5MPa) 130 ASTM D-648

维卡软化点 207 ASTM D-1525

熔点 218 ASTM D-3418

热畸变温度 (@0.18MPa) 52 ASTM D-648

其它性能额定值单位测试方法

耐揉曲切口增长性能 $>3 \times 10$ ASTM D-1052