

# 美国杜邦POM塑胶原料 杜邦公司授权网络营业部

产品名称	美国杜邦POM塑胶原料 杜邦公司授权网络营业部
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	美国:杜邦POM 美国杜邦集团:一级代理商 原厂原包:F提供 : DA认证、材质证明、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

美国杜邦POM塑胶原料 杜邦公司授权网络营业部

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 100P 高粘度

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 100T 坚韧级高粘性

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性，抗水解

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 500AF 高粘度，加20%铁氟龙

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 100ST 超韧级

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 500P 高粘度

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 900P  
高粘度

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 500CL  
耐磨级

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 500AL  
高粘度

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 500T  
超韧级

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 107UV  
抗紫外线

杜邦公司授权网络营业部【上海忠塑塑化有限公司】代理供应POM 美国杜邦 525GR  
25%玻纤增强，中粘性

#### POM塑胶原料性能参数

性能指标	均聚POM	共聚POM	25%GF POM
相对密度	1.43	1.41	1.61
吸水率，%	0.25	0.21	—
成型收缩率，%	1.5 ~ 3	1.5 ~ 3.5	—
拉伸强度，MPa	70	62	130
断裂伸长率，%	40	60	—
弯曲强度，MPa	90	98	182
拉伸弹性模量，MPa	3160	2830	8300
弯曲弹性模量，MPa	2880	2600	7600
压缩强度，MPa	127	110	—
剪切强度，MPa	67	54	—
缺口冲击强度，(J/m)	76	65	86
洛氏硬度	M94	M81	—
摩擦因数	—	0.15	—
疲劳极限，MPa	35	31	—
热变形温度(1.82MPa)，	110	124	163
长期使用温度，	80	100	—

线膨胀系数, ( $\times 10K$ )	7.5	8.5	2.6
热导率[W/(m · K)]	0.23	0.23	—
体积电阻率, $\cdot \text{cm}$	10	10	$3.8 \times 10$
介电常数 (10Hz)	3.8	2.7	—
介电损耗角正切值 (10Hz)	0.005	0.007	—
介电强度 (kV/mm)	20	20	—
耐电弧, s	220	240	—