

ASA韩国LGLI-931 代理商

产品名称	ASA韩国LGLI-931 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG代理商 型号:LI-931 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

韩国LG

是否进口

否

厂家(产地)

韩国LG

牌号

LI-931

销售方式

品牌经销

品名

ASA

加工级别

注塑级

特性级别

增韧级、增强级、标准级、高刚性

用途级别

通用级、汽车部件、电子电器部件、家电部件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

LG ASA LI931

Acrylonitrile Styrene Acrylate

LG Chem Ltd.

产品说明：

Description Low Gloss, Extrusion Application Industrial Materials (Window Profile, Tile Etc)

物性信息：

基本信息

用途

加工方法

物理性能 额定值 单位制 测试方法

光泽，低

工业应用

挤出

1.07

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)

7.0

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.40 到 0.70

硬度(邵氏D) 81

机械强度(屈服) 32.4

伸长率 2(断裂, 3.20 mm) 65

弯曲模量 3(6.40 mm) 1520

弯曲强度 4(屈服, 6.40 mm) 49.0

悬臂梁冲击强度

-30 ° C, 3.20 mm 49

-30 ° C, 6.40 mm 39

23 ° C, 3.20 mm 98

23 ° C, 6.40 mm 9.0

热膨胀系数

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 5	85.0
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 6	79.0
维卡软化温度	86.0
光泽度(额定值测试方法)	30
挤出速度值单位制	70.0 到 80.0
干燥时间	3.0 到 4.0
建议的最大水分含量	< 0.010
料筒1区温度	180 到 210
料筒2区温度	190 到 230
料筒3区温度	200 到 250
料筒4区温度	200 到 250
接头温度	200 到 250
熔体温度	200 到 250

挤压说明
Stack Temperature: 70 to 100 ° C
Middle Roll Stack Temperature: 70 to 90 ° C
Bottom Roll Stack Temperature: 60 to 90 ° C

备注 50 mm/min

2. 50 mm/min

3. 15 mm/min

4. 15 mm/min

5. 4.6kg

6. 18.6kg

7. 速率 A (50 ° C/h), 载荷2 (50N)

ASA韩国LGLI-931