

# PPSU美国索尔维22000 WH 6417 耐应力开裂

产品名称	PPSU美国索尔维22000 WH 6417 耐应力开裂
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	180.00/千克
规格参数	耐老化:美国索尔维 耐化学:22000 WH 641 高耐热:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重 2	1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
熔流率 (380 ° C/2.16 kg)	8	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2410	MPa	ASTM D638
抗张强度	71	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	33	%	ASTM D638
弯曲模量	2690	MPa	ASTM D790
弯曲强度	109	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	100	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	207	° C	ASTM D648
可燃性	额定值	单位制	测试方法
OSU峰值放热速率 3	< 50.0	kW/m <sup>2</sup>	FAR 25, AppF
OSU总放热量 - 2分钟 3	< 10.0	kW · min/m <sup>2</sup>	FAR 25, AppF
垂直燃烧-60秒 3			DMS 1510
燃烧时间	0	hr	
长度	< 7.62	cm	
CO	< 10	ppm	
HCl	< 1	ppm	
HCN	< 1	ppm	
HF	< 1	ppm	
NO NO2	< 1	ppm	
SO2	< 1	ppm	
烟雾密度 - 4分钟时烟密度 3	< 5.0	Ds	ASTM F814/E662
挤出	额定值	单位制	

干燥温度	177	° C
干燥时间	5	hr
第1气缸区温度	327	° C
第5气缸区温度	382	° C
熔体温度	343 到 382	° C
模具温度	327 到 371	° C