

665有机硅改性环氧树脂

产品名称	665有机硅改性环氧树脂
公司名称	上海侨瑞实业有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	牌号:665 产商:上海 类别:环氧改性有机硅树脂
公司地址	青浦区浦仓路485号121 - M
联系电话	021-63810386 13801678840

产品详情

牌号	665	产商	上海
类别	环氧改性有机硅树脂	含量	100 (%)
用途	耐高温防腐蚀涂料用及供清漆用		

描述： 665 有机硅改性环氧树脂

(一) 技术指标

1. 外观：淡黄色至红棕色粘稠液体，无机械杂质。
2. 含固量：50 ~ 60%
3. 环氧值：0.01 ~ 0.03当量/100克
4. 粘度：涂4杯 25 ± 1 秒 30

(二) 基本使用方法

1. 供清漆用：可作浸漆渍，绝缘漆。

例：秤取665树脂100克，在树脂中加入（使用时加入）重量比0.1%2% k h - 550，充分搅匀即可，涂覆于金属，非金属以及工程塑料面上，置于150 ~ 200 烘干（以不粘手为干），稀释剂可采用工业级甲苯，二甲苯溶剂。

2. 耐高温防腐蚀涂料用：它是常温干的或烘干的涂料。

例：称取665树脂100克，在树脂中加入 400目云母粉，铝浆粉，硅微粉，白炭黑，钛白粉，氧化镁，炭黑等20克~200克，用研磨机磨均匀，在使用时加入4%（4克）充分搅匀即成，常温干或烘干。

（三）注意事项

#665树脂清漆在不使用时，千万不要与k h -550混合，否则很快会发生凝胶现象。