

7171强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

产品名称	7171强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
公司名称	上海侨瑞实业有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	牌号:7171强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 离子型:阴离子交换树脂 酸碱性:碱性离子交换树脂
公司地址	青浦区浦仓路485号121 - M
联系电话	021-63810386 13801678840

产品详情

牌号	7171强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	碱性离子交换树脂	含量	49~55% (Cl—型) (%)
描述：	7171是高等级聚苯乙烯系凝胶强碱性阴离子交换树脂，颗粒非常完整，再生效率高，冲洗应用于水的除盐系统，也可应用于废水处理、阴离子态金属络合物分离等。		
树脂的性能：	基体		
 苯乙烯--二乙烯苯共聚物功		
—n+ (ch3) 3外观		
浅黄色透明球状颗粒出厂离		
cl—型强型基团容量		
 3.7mmol/g (干) (cl—) 体积交换容		
 1.3mmol/ml (cl—型) 含水量		
49~55% (cl—型) 湿真密度		
1.04~1.08g/ml (cl—型) 湿视密度		
0.66~0.68g/ml (cl—型) 粒度		
0.315~1.25mm 95%均一系		
1.7磨后圆球率		
 95%最大转型膨胀率		
cl—~oh— : 30%		
建议运行条件：	最高运行温度60 量	
	700mm运行流率	
	5~25bv*/h最大运行速率	
	40m/h再生剂	
	naoh比耗 (按100%计)	
	60~150g/l浓度	

.....2~4%流率
2~8bv*/h最小接触时间
40min慢洗
5~8bv*(再生流率)快洗
10~20bv*(运行流率)*注: 1 b
 =1m³介质/1m³树脂。以上参数仅供参考,请按您的设备和使用情况予以调整。

注:用手接触本品后,请用自来水清洗