

百格刀 划格器 漆膜划格器 QFH百格刀 附着力检测仪

产品名称	百格刀 划格器 漆膜划格器 QFH百格刀 附着力检测仪
公司名称	东莞市莞城质信电子经营部
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城红山西路1号友和大厦407号
联系电话	86-076915015196497 15015196497

产品详情

批发百格刀 qfh百格刀 划格器 漆膜划格器 附着力检测仪

大量现货 价格优惠 欢迎各位新老客户前来咨询！

咨询热线：15015196497 刘生

咨询qq：1205056960

利用百格刀本身的刀刃，交叉切割塑胶、金属涂装、涂料表面涂层，再利用标准胶带覆盖切割表面撕去后，来判别涂层表面剥落的状况。

主要是对涂装产品附着力的方格试验，结合各种测试胶带的使用，对各种底材上的涂层、镀层相对于底材的结合能力进行评估。

规格：配 1mm × 10 (11刃) 2mm × 10 (11刃) 刀头

一、用途

該儀器主要適用於有機塗料劃格法附著力的測定。不僅適用於實驗室，也可用於各種條件下的施工現場。二、工作原理和適用範圍 該儀器以一定規格的工具，將塗層做格陣圖形切割並穿透，劃格完成的圖形按六級分類，評定塗層從底材分離的附著效果。三、技術指示1、多刃切割刀間距分別為：1+0.01mm，2+0.01mm。2、多刃切割刀齒頂直線度分別為： 0.003mm 0.006mm。3、多刃切割刀工作齒尖寬度： 0.05mm。四、操作與使用方法1、試片必須按isor1514及iso2828的規定製備。2、將試片放置在有足夠硬度的平板上。3、手持劃格器手柄，使多刃切割刀垂直於試片平面。

4、以均勻壓力，平穩不顫動的手法和20-50mm/s的切割速度割劃。5、將試片旋轉90度，在所割劃的切口上重復以上操作，以使形成格陣圖形。6、用軟毛刷刷格陣圖形的兩邊對角線輕輕地向後5次，向前5次的刷試片。7、試驗至少在試片的三個不同位置上完成，如果三個位置的試驗結果不同，應在多於三個位置上重復實驗，同時記錄全部結果。8、如需更換多刃切割刀，可用螺絲刀將刀體上兩個螺絲旋松，換上所用的刀，把刀刃口部位貼向手柄一側，將螺絲旋緊。五、 注意事項1、所有切口應穿透塗層，但切入底材不得太深。2、如因塗層過厚和硬而不能穿透到底材，則該實驗無效，但應在試驗報告中說明。3、測試膠帶必須是美國3m公司生產的600-1pk測試專用膠帶。將膠帶貼在整個劃格上，然後以最小角度撕下，結果可根據漆膜表面被膠落面積的比例來求得。4、試驗應在溫度 23 ± 2 和相對濕度 $50 \pm 5\%$ 中進行。

"批发百格刀 划格器 漆膜划格器 QFH百格刀 附着力检测仪"的型号为QFH，品牌是质信，加工定制为否