

腻子粉、内墙腻子粉、外墙腻子粉，质量保证

产品名称	腻子粉、内墙腻子粉、外墙腻子粉，质量保证
公司名称	衢州市衢江区雪伟钙粉经营部
价格	400.00/吨
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区上方镇立模新村角里坞17号
联系电话	86 0570 2912205 18868073025

产品详情

一、组成

腻子一般是由基料、填料、水和助剂等组成。

基料，也称粘结剂，是腻子的最关键组分，主要起粘结等各种作用。腻子最常用的粘结剂是水泥和有机聚合物，有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。水泥是粘结性好、耐久和性价比合理的粘结剂，但拉伸强度和抗裂性较差。有机聚合物可对其改性和增韧，从而提高腻子性能。

填料主要起填充作用，常用的有碳酸钙、滑石粉和石英砂等。应注意填料细度的搭配使用。

助剂有增稠剂、保水剂等。增稠剂和保水剂起保水、改善贮存和施工性能的作用，一般使用纤维素类。抗冻剂主要是改善腻子低温下的贮存稳定性，滑爽剂和减水剂等一般用在高档腻子中，改善腻子的施工性能。

二、特点 本产品它的强度大、硬度高、抗折性强、特别适用于高档宾馆及居室的装饰装修不掉粉，不开裂，各项指标均符合标准，是用户满意的产品。

三、使用方法

- 1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。
- 2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜）。
- 3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
- 4、按腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
- 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方

可

施工。

- 6、批刮厚度0.8 ~ 1.5mm，用量1 ~ 1.5kg/m²，一般两遍成活。
- 7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
- 8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。

四、技术指标

检测项目	标准指标	检测值	判定
容器中状态	无结块、均匀	通过	合格
施工性	刮除无障碍	通过	合格
干燥时间	<5h	2 h	合格
打磨性	20%—80%	50%	合格
低温贮存稳定性	-5 冻4h无变化，刮除无困难	通过	合格
粘结强度	> 0.25mpa	0.98mpa	合格

五、注意事项

- 1、保存时，注意防水、防潮。贮存期六个月。
- 2、使用本产品前要将墙底处理好，保证墙面的清洁。
- 3、用水将料调成膏状即可使用，刮抹一遍后打磨，刮第二遍时要将浮粉扫净，方可二遍刮抹。
- 4、参考用量每平米2-3kg。
- 5、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色差。强，为防止产品被人仿冒都有防

伪措施，产品包装上一般都贴有防伪标志或数码防伪贴纸，刮开涂层拨打电话即可辨别真假。

"供应腻子粉、内墙腻子粉、外墙腻子粉【厂家直销，质量保证】"的保质期为12（个月），品牌是多乐士，用途为内墙用腻子,外墙用腻子,石膏腻子,耐水腻子,乳胶腻子,水泥腻子,弹性腻子,工程项目