安泰133 25（%） 24（小时）

产品名称	安泰133 25（%） 24（小时）
公司名称	上海凯茵化工有限公司
价格	10.00/个
规格参数	颜色:黑色、白色、灰色或深灰色 位移能力:25（%） 固化时间:24（小时）
公司地址	上海市闵行区中春路7001号B座309室
联系电话	15055961086

产品详情

安泰133防水嵌缝密封胶为单组分、溶剂挥发固化型丁基建筑防水密封胶。具有优良的耐水性和耐老化性能，安泰133对混凝土、金属、木材、石材以及塑料表面均具有良好的粘结力。安泰133防水胶主要用于外墙门窗边框与墙体件的密封，以及天面、墙面的防水。

安泰133主要用途:

窗框与墙体间的密封；雨阳蓬与墙体间的防水密封；有较大位移的屋面、墙体伸缩缝的嵌缝和密封；汽车车厢接缝处的密封。

安泰133特性：

1.溶剂挥发固化，胶体无论固化与否，均不溶于水

2.对混凝土、金属、木材、石材以及塑钢表面均有良好的粘结力

3.固化胶体有弹性和柔韧性

4.可在雨季施工而不影响工程进度

安泰133应用：

1.窗框与墙体间的密封；

2.雨阳蓬与墙体间的防水密封；

3.有较大位移的屋面、墙体伸缩缝的嵌缝和密封；

4.汽车车厢接缝处的密封。

安泰133相关参数：

检测项目	q/(gk)at 3	指标	实测值
下垂度	垂直	mm	≤3 0
水平	/	无变形	无变形
挤出性	ml/min	≥80	101
不挥发物	（wt）%	≥60	76.1
密度	g/ml	1.35±0.1	1.45
表干时间	min	≤180	15
剥离粘结性	n/min	≥0.4	2.4
低温柔性	℃	-10	无裂纹
企业标准	q/athx 3-2008	建筑用丁基型密封胶	/

安泰133施工方法：

1.施胶前需做好准备，粘结密封表面必须致密、结实、干燥、清洁，不得沾有尘土、低强度的批荡、油污、水分等。

2.施胶时先将尖嘴切开至切口符合要求，用铁线或利器沿尖嘴伸进，将封口处铝箔割破，装入施胶枪，用力将胶直接挤入待封处。

安泰133注意事项：

1.安泰133为橡胶溶剂类产品，溶剂挥发后形成塑性胶体，有一定的抗变位能力。

潮湿和蒙有尘土的表面会造成胶体粘性差、易流挂甚至开裂，但施胶后即使受到雨水冲刷、渗泡，也对胶体无影响。

2.当环境温度低于0°C时，胶体会变稠。为方便施工，建议先将胶体放在温度不高于50°C的暖房内预热。

3.施工厚度以不低于5mm为宜，施胶太薄容易导致开裂甚至脱落，施胶宽度以12mm左右为宜。如缝隙过宽过深，为保证施工质量，则要求分两次或两次以上施工，并且必须保证胶体密实地填充整个缝隙，不得留有空洞。除此之外，胶体厚度最好超过缝隙两侧水平面有2mm，并与两侧水平面各有2～3mm的搭接宽度。

4.施胶时任其表面呈弧形凸起，不宜将胶面压平，以防干燥收缩时开裂。

安泰密封胶在施胶后一周内为溶剂挥发稳定期，应注意回访，对局部收缩导致的开裂及时补胶。

5.安泰防水密封胶施胶后颜色会略有变黄变深，这是油性密封胶的正常现象，不会影响到本胶的其他性能和质量。

6.安泰防水胶施工后会存在20%左右的体积收缩，这是本胶溶剂挥发所致，请用户参考这一点确定施胶厚度和最终胶条厚度。

安泰133固化、保养及维修：

安泰133防水嵌缝密封胶挤出后因溶剂挥发而固化，表干时间约30分钟，完全固化达到稳定粘结估计在施胶28天以后，固化胶条为低强度柔性橡胶体。施胶初期要保持待密封部位的固定和平整。维修时可用溶剂清洗修补面然后打上同色同品质的新密封胶即可。

安泰133安全须知：

完全固化后无毒性。未固化的密封胶避免与眼睛和皮肤接触。密封胶在固化过程中会有石油溶剂放出，施工时应保证良好通风，必要时采取防护措施。使用时勿近火源。请将产品放在小孩触及不到的地方。

安泰133包装：

安泰-133用标准复合筒或铝塑复合膜包装，净容量为300ml。

安泰133防水胶颜色：

黑色、白色、灰色或深灰色。

安泰133运输和储存：

属可燃品，可按正常途径运输。

必须存放在27℃以下的阴凉干燥处，保质期为12个月。

公司名称：上海凯茵化工有限公司

全国统一服务热线：400-678-7252

联系人：王先生13023199688

固定电话：86-021-33887252-807

qq：2433215799

传真：86-021-61294429

联系地址：上海市闵行区中春路7001号明谷科技园b栋309室

公司官网：http://www.jiao100.cn

"安泰133"的颜色为黑色、白色、灰色或深灰色，贮存期是12，固化条件为室温固化，产地是广州，外观为膏糊，位移能力是25（%），品牌为安泰133，固化时间是24（小时）