

粘贴增强剂 增强剂 液体增强剂 附着力增强剂 4kg

产品名称	粘贴增强剂 增强剂 液体增强剂 附着力增强剂 4kg
公司名称	广州敬业防水建材有限公司
价格	85.00/桶
规格参数	产地:东莞 品牌:敬业 :
公司地址	广州市番禺区洛浦街上漱村迎宾路北侧广州信基沙溪酒店用品博览城(上漱区)仓储区前街铺第4301号铺
联系电话	86-02039989987 18927532753

产品详情

一、产品简介

粘结增强剂是一种以合成乳胶为主的水性聚合物乳液，能有效增强以水泥无机物为主的干粉类型产品粘结性、柔韧性、耐磨性、耐水性、抗渗性能以及操作性能。与之配套使用，可明显增强粘结力的干粉类型产品包括：瓷砖胶粘粉、填缝料、腻子灰、纯水泥粉、水泥砂浆等等；能够在潮湿或干燥的多种材质基面施工，提高施工效率，缩短工期，降低施工费用；粘结增强剂与干粉类型产品配套使用，大大提高干粉类型产品的粘结力、柔韧性和强度，因此混合浆料具备了良好的和易性、保水性、易操作性、抗冻性能以及抗裂防渗性能；可作为界面处理剂或防水剂使用。

二、适用范围

适用于旧瓷砖面、旧大理石面、旧水磨石面、旧玻璃马赛克面或特殊基面直接翻新工程，铺贴新的饰面（包括重新铺贴新的瓷砖或重新铺贴新的大理石、重新铺贴新的玻璃马赛克等等）；作界面处理剂使用，致使难度较高施工基面粗糙化，容易施工；作防水剂使用，与纯水泥粉混合搅拌成浆糊状，均匀涂刷于水泥砂浆批荡层或地面找平层表面（涂两遍）；与填缝料混合使用，做瓷砖缝隙填缝工程。

三、混合比列

粘结增强剂与瓷砖胶粘粉或填缝料或腻子灰混合使用，重量比建议(干粉类型产品：粘结增强剂：水=25kg：2.5~5kg：适量=10：1~2：适量)；粘结增强剂与瓷砖胶粘粉混合做界面处理剂，配重量比建议（瓷砖胶粘粉：粘结增强剂：水=25kg：5kg：适量=5：1：适量）；粘结增强剂与水泥、砂混合做批荡或找平或修补，重量比建议（水泥：砂：粘结增强剂：水=50kg：125kg~150kg：2.5kg：适量=20：50~60：1：适量）；粘结增强剂与纯水泥粉混合做防水防漏处理，重量比建议（纯水泥粉：粘结增强剂：水=50kg：5kg~10kg：适量=10：1~2：适量）。

配合比中的适量的水，是指干粉与粘结增强剂按以上比例混合后，再加入适量的水，才能达到容易施工所需要浆料或砂浆的稀稠度，例如：粘结增强剂与瓷砖胶粘粉混合做界面处理剂，先将25kg的

瓷砖胶粘粉与5kg的粘结增强剂混合，再加入2kg或5kg或更多，直接加到容易施工所需要浆料稀稠度为止，水灰比多一些或少一些，在这里不影响质量。

四、操作工艺

将粘结增强剂与清水按比例稀释后倒入干净的搅拌容器中，然后再按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3~5分钟直至搅拌成无小粉团的均匀胶浆或浆料。

五、施工要求

铺贴施工前，必须先确认底材的垂直度及平整度；地面铺贴区域一般要养护24小时方可进入填缝或行走。否则，要用夹板覆盖增大受力面积方可行人；天气寒冷、施工环境不通风、地下室特别潮湿等施工欠佳的情况下，干固时间相对较长；适宜在5~40℃的环境下使用；搅拌好的胶浆最好在12小时内用完。桶内已表干的胶浆要刮掉，严禁使用；胶浆未干固之前要用微湿海绵或布清洁饰面。

六、施工用量

4公升/桶，用途不同，施工面积也不同。一般铺贴瓷砖施工面积为：5~10m²；防水施工面积约为：18m²，防水涂层厚度为1.2~1.5厚；界面处理施工面积约为：25m²，涂层厚度约为1.0厚。

七、产品包装与保存时间

塑料桶包装：4公升/桶；原封包装储存，保存期为一年。

"供应粘贴增强剂 增强剂 液体增强剂 附着力增强剂 4kg"的品牌为敬业，产地是东莞