

# 普通陶瓷粘合剂 4 (小时)

产品名称	普通陶瓷粘合剂 4 (小时)
公司名称	上海蜀通建材有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	初干时间:4 (小时) 干固时间:72 (小时) 调整时间:5 (分)
公司地址	上海市嘉定区华亭镇嘉行公路3377号
联系电话	021-59953368 18930492823

## 产品详情

“蜀通牌”陶瓷墙地砖胶粘剂数a类f级产品，即由水泥等无机凝胶材料、矿物集料和有机外加剂等单包粉末产品，并较快具耐水性能的产品。

本产品无毒无味无污染无腐蚀性，是一种性能优良的新颖陶瓷墙地砖胶粘剂。

本产品配料上考虑胶结强度，耐水、耐冻、耐热等耐久性及其收缩率变化的要求，同时又注意到了墙地砖不同材质的施工条件，从而是本产品具有高强、高粘接，抗渗、低收缩、耐候性和施工率高等特点，并按施工要求和季节气候变化凝结速率和粘稠性能，解决了空鼓脱壳等传统粘贴存在的难题。

本产品通过反复研究和改进，基本上克服了由水泥胶结料为主要成分的产品在使用过程中出现的盐析现象，极大的改善了饰面的装饰效果。

主要性能：

项 目		jc/t547—94标准要求	实测
拉伸胶接触强度达到0.17mpa时的时间间隔 (分)	晾置时间不小于	10	25
	调整时间大于	5	20
收缩性 (%)	小于	0.15	0.04
压剪胶结强度 (mpa)	原强度不小于	1	3.18
	耐水不小于	0.7	
	耐温不小于	0.7	2.67
	耐融不小于	0.7	2.94

## 使用说明

施工墙面要湿润，(外干里湿)并保持一定的平整度，高低不平或及其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平。基层必须清除浮灰、油污、杂质等，以免影响粘接度。本品使用时只要用水将其调成糊状即可，

粘砖后在5~20分钟内可以移动，方便纠正，水灰比约1:4，混均匀后的粘合剂可在5~6小时内用完（20摄氏度）。将混合后粘合剂涂抹在粘贴砖材背面，然后用力按，直至平实为止。瓷砖或多孔砖应浸泡水后再使用，大理石、马赛克及纸板面砖应先打一层薄薄（2~3cm）粘接层。凝固时间因各样的因素而异（气温高凝固快，气温低凝固慢）初度硬化6~7小时（20摄氏度）本品在装运与储藏时应注意防雨、防潮，储藏期为6个月。因材料不同而实际消耗量不同，一般每平方米约为3~4公斤左右，粘贴厚度约2~3mm粘马赛克，纸板面砖约需6公斤左右。

注意：改粘合剂不适用于油漆，塑料，木板或金属表面。

## 包装

jcmg陶瓷墙地砖胶粘剂为单包装粉粒状料。用编织袋（塑料薄衬里）包装，每袋50公斤，本剂有效期为一年。

用户你好，由于原材料各种规格，各项指标，细度，白度等品种繁多，用途都不一样，务必请各位下单前通过电话、qq、旺旺等方式联系我们，确认好用途再下单。我公司可免费为各位新老客户提供样品。如因原材料无法使用而造成的退换货问题，我公司可根据实际退货数量退货款，运费问题概不负责。

"供应普通陶瓷粘合剂"的初干时间为4（小时），干固时间是72（小时），调整时间为5（分），晾置时间是20（分），耐水性为0.7，剪切强度是0.4（MPa），产地为上海，品牌是蜀通，外观为粉体，固化条件是室温固化