

高性价比瓷砖填缝剂 4 (小时)

产品名称	高性价比瓷砖填缝剂 4 (小时)
公司名称	重庆金亮建材有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	初干时间:4 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:30 (分)
公司地址	重庆重庆市渝北区重庆市渝北区回兴宝桐一路653号附2号
联系电话	86 023 67177993 18983293979

产品详情

瓷砖(彩色)填缝剂

ceramic tile (colored) sealing medicinal preparation

一、产品简介：

gy—mb瓷砖填缝剂是选用精细骨料、水泥、合成颜料、聚合物助剂科学配置，再辅以各种功能性添加剂拌合而成的一种新型环保的瓷砖填缝材料，也称嵌缝剂、勾缝剂。

二、应用领域：

应用于填充各种瓷砖或天然石料与墙壁、地板、饰面、梁柱之间粘贴留下的缝隙。

三、产品类型：

gy—mb普通型：用于无特殊要求的缝隙填充，可满足大多数工程需要。

gy—mb彩色型：用于有外墙色泽要求的墙面填缝，可根据用户要求配色。

gy—mb1室内抗菌型：用于室内厨房、卫生间等有防水、防霉、抗菌要求的部位。

gy—mb2室外抗污型：用于有抗污要求的高档外墙，具备荷叶面的自洁功能。

四、性能特点：

1、增强瓷砖与瓷砖之间的粘结力；

- 2、提供适宜的施工稠度，开放时间长，有良好的施工性；
- 3、抗拉伸性能强，可塑性大，不开裂，不脱落；
- 4、防水、抗渗，不泛色、泛碱；
- 5、有各种颜色可供选择，经久不褪色；
- 6、色度高，线条美，质感细腻，装饰效果好；
- 7、单位面积费用较低，性价比高；
- 8、环保无毒。

五、使用说明：

- 1、表面处理：填缝工序一般宜在瓷砖铺贴24 h后进行。使用填缝剂前应先将瓷砖缝隙清洗干净，去除所有灰尘、油渍、污物，同时要清除瓷砖缝隙间松散的瓷砖胶粘剂。
- 2、使用方法：将粉料加入到盛有适量水的桶中，用电动搅拌器进行搅拌至无块状为止，然后静置5min，再略微搅拌后即可使用；使用时最好采用橡胶镘刀或合适刮刀，将搅拌好的浆料填入瓷砖缝隙内，按对角线方向或以环形转动方式将浆料填满缝隙。尽可能不在瓷砖面上残留过多的浆料，并在浆料凝固前用湿海绵或湿布清洁瓷砖表面。尽快清除发现的任何瑕疵，尽早修补完好。
- 3、清洗事项：在填缝剂膜层干燥之前使用微湿的海绵清洁瓷砖表面，局部使用干净湿布擦净，工具使用后应立即用清水冲洗干净。填缝剂初干固化后，用干布将表面已经粉化的填缝剂擦掉，或者用水进行最后的清洗。
- 4、施工条件：环境温度5~35℃，室外如遇恶劣天气应停止施工。

六、注意事项：

- 1、本品含有部分水泥，遇水产生碱性反应，注意保护眼睛和皮肤。
- 2、加水搅拌好的浆料应在2小时内用完。
- 3、已干固的浆料不能加水加料再次拌合使用。
- 4、雨天室外施工，应采取必要保护措施，防止未干固的瓷砖胶粘层被雨水冲刷破坏。

七、常见施工问题：

常见施工问题及解决方法

问 题	原 因	解 决 方 法
填缝剂表面	1、表面没有初干时过早用水冲洗	1、初干后再清洗（约24h后）
发白、起粉	2、施工后初干前受雨淋	2、不要在雨天户外施工并作适当保护，采用合适的水灰比施工
	3、配水过多	3、初步擦洗的海绵要拧干

	4、初步清洗时使用海绵过湿	4、基面较干后施工
	5、基层过湿	
填缝剂开裂，与瓷砖 粘结处粘结不牢固	1、勾填时调好的填缝剂已经过了可以使用的时间（开放时间）	1、在开放时间内使用
	2、瓷砖胶粘剂未干	2、胶粘剂初干后在施工
	水灰比不对	调整合适的水灰比
	挤压不够密实	使用刮板以45°角反复交叉压填
表面粘附有未清洗干 净的填缝剂	1、饰面砖材料的吸收性和凹凸面导致	1、用颜色比较接近的填缝剂
	2、施工时表面的残留物过多、过厚，不能使残留的填缝剂快速失水，产生较强的粘附力	2、施工时尽可能多地刮走表面的残留物，有利于减少填缝剂的附着力
		3、使用有机酸（如洁瓷净）按照清洗的困难程度稀释，用带粗糙纤维的清洁工具（如百洁布）在填缝剂干透后进行擦抹清洗，清洗后，立即用大量的清水洗去酸性残留物

八、包装存贮：

本品采用内塑外编织袋25kg每件包装；干燥、阴凉、防潮、防雨、密封保存，贮存期6个月。

！经验与窍门

- 1、搅拌填缝剂时，如果静置5分钟后再搅拌一下，填缝剂会有微发亮的感觉，这时填缝剂中独有的有机成分会得到更好的发挥，使填缝剂的表面光滑度及防水性能更为出色；
- 2、混合后的施工时间很大程度上受到空气温度和湿度的影响，一般开调使用1h后开始注意胶浆性能，尽快用完；
- 3、使用酸性清洗产品（如洁瓷净等）进行清洗，在能够洗干净的情况下，应该尽量调稀，并在清洗前对墙体进行预先浇水湿润；
- 4、压入填缝剂时，海绵刮板宜用力大，使压入的填缝剂表面低于瓷砖表面，有利于海绵清洗时不会过多破坏勾缝面，且节约材料；
- 5、一般情况下，外墙较宽的缝使用颗粒较粗的填缝剂，对防霉抗菌要求较高的部位，如潮湿的卫生间等，适宜选用防霉型的填缝剂。

"批发高性价比瓷砖填缝剂"的初干时间为4（小时），干固时间是24（小时），调整时间为30（分），晾置时间是15（分），耐水性为优良，剪切强度是0.6（MPa），产地为重庆，品牌是阁雅Gooyoo，外观为固体，固化条件是室温固化