

高强度 TPE 美国杜邦 4556耐低温 高抗冲 TPE 耐热性 高刚性TPE 热塑性弹性体

产品名称	高强度 TPE 美国杜邦 4556耐低温 高抗冲 TPE 耐热性 高刚性TPE 热塑性弹性体
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	47.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 4556:4556 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

4556

热塑性弹性体 |TPE

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

24小时吸水率 0.6 % ASTM D-570

物理性能额定值单位测试方法

泰伯磨耗量 (CS-17轮) 3 mg/1000rev ASTM D-1044

比重 1.14 ASTM D-792

泰伯磨耗量 (H 18轮) 72 mg/1000rev ASTM D-1044

熔体流动速率 8.5 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

初耐撕裂性能 116 kn/m ASTM D-1004

拉伸力 ASTM D-638

4.1 Mpa

5.7 Mpa

埃佐冲击强度 (23) 不破裂 J/m ASTM D-256

断裂伸长 600 % ASTM D-638

揉曲模量 (23) 94 Mpa ASTM D-790

断裂拉伸力 31 Mpa ASTM D-638

硬度计硬度 45 ASTM D-2240

热性能额定值单位测试方法

熔点 193 ASTM D-3418

维卡软化点 158 ASTM D-1525

热畸变温度 ASTM D-648

(@0.18Mpa) 43

(@0.5Mpa) 60

其它性能额定值单位测试方法

耐揉曲切口增长性能 $>1 \times 10$