

# SD-5硅胶 三辰SD-5硅胶 北京三辰SD-5胶水（150克/支）

产品名称	SD-5硅胶 三辰SD-5硅胶 北京三辰SD-5胶水（150克/支）
公司名称	东莞市横沥正朗电子五金经营部
价格	13.00/袋
规格参数	加工定制:否 基料:橡胶型密封胶 硫化方法:湿空气硫化型密封胶
公司地址	广东东莞市东莞市横沥镇三江工业区正门对面北环路
联系电话	86-076982208875 13751387307

## 产品详情

型号sd-5	粘合材料类玻璃、电子元件、皮革、塑料类、 型橡胶类、纤维类、石材类、金属类 、木材类、其他材质、水泥制品、 陶瓷、医学类、纸张类、轻质玻化 砖、其他
品牌北京三辰	树脂胶的分有机硅树脂胶 类
热熔胶类型其他热熔胶	工作温度200（ ）
保质期24（个月）	

### 1.产品特性

单组分定位粘接/密封剂，接触空气中的水分室温

固化 电气绝缘性能优异，且不易受温度、频率变化的影响

耐水、耐老化、对各种材料无腐蚀

白色流淌，适合于电子元器件阻燃灌封保护

导热系数高，具有良好的热传导性

能在-60~+200 下长期工作

1.技术指标下表每项性能的技术指标都是依据实测值并留有足够余量的情况下确

定的。1外观白色半流淌目测 2表干时间(50%rh, 25 ) , min5 ~ 60q/sc 006-2001 3比重 $2.15 \pm 0.05$ 实  
测硫化后4抗拉强度, mpa 1.2gb/t528-985扯断伸长率, % 50gb/t528-986电常数(50hz) 4.0gb/t1409-887介  
质损耗角正切(50hz) 0.004gb/t1409-888体积电阻率,  $\cdot \text{cm}$  1.0  $\times 10^{14}$ gb/t1410-899电压击穿强度, kv/m  
m 18gb/t1408.1-99

10剪切强度, mpa 1.3gb/t7124-8611邵氏硬度 60gb/t531-9912导热系数, w/(m.k) 0.8 「 oct8.140-82

13阻燃性v-0ul94注: \*本产品尚可根椐用户要求调配成其它颜色。 \*\*可按用户要求调整表干时间。 3 .  
主要用途 用于电子、电器模块、电机零部件之绝缘充填灌注 变压器、电源模块及整流电路的绝缘灌  
封 通讯器材的电感线圈及变压器零件的绝缘 cpu处理器与散热片之间的粘接定位4.使用方法

将产品从软管中挤出或用胶枪从胶筒里打出涂敷于用胶部位, 即可吸

收空气中微量水气而由表及里逐渐固化成弹性体。胶层越厚, 固化时

间越长, 但胶层厚度不宜超过6mm。通常需要24小时完全固化。 5.注意事项操作完成后, 未用完的胶应  
立即拧紧盖帽, 密封保存。再次使用时,

若封口处有少许结皮, 将其去除即可, 不影响正常使用。胶在贮存过

程中, 管口部也有可能出观少量的固化现象, 将之清除后可正常使用

, 不影响产品性能。 6.包装标志本品用铝管、复合软管包装, 规格为150g、350g。包装上标明品名、

牌号、批号、体积、制造厂家和制造日期等。 7.贮存条件及贮存期产品应密封存放在阴凉、干燥处。产  
品贮存期自生产之日起为12个月

8.安全说明本产品无毒, 通过sgs (国际违禁物质权威认证机构)、 its检测表明

, 它不含有污染环境的有害物质; 通过中国疾病预防控制中心环境与

健康相关产品安全所检测表明, 它对人体无伤害。产品不含有易燃易

爆成份, 不会引发火灾及爆炸事故, 对运输无特殊要求。 9.建议和声明建议用户在正式使用本产品之前  
先做适用性试验。如盲目将本产品使

用于不合适的场合而产生的一切后果, 本公司概不负责

图片参考:

"供应SD-5硅胶 三辰SD-5硅胶 北京三辰SD-5胶水（150克/支）（图）"的类型为超耐高温型，厂家(产地)是北京三辰，型号为SD-5（150克）