

PET绿色绝缘胶带 遮蔽粉末喷涂胶带

产品名称	PET绿色绝缘胶带 遮蔽粉末喷涂胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

总厚0.08 pet绿色绝缘胶带 遮蔽粉末喷涂胶带 产品说明 聚酯薄膜胶带qfl3565说明：

聚酯薄膜胶带qfl3565可与离型膜贴合 可按客户要求做成模切片
qfl3565为聚酯薄膜（polyester）基材涂布耐高温胶水而成。产品构成：聚酯薄膜 有机硅压敏胶
物理参数：颜色 绿色 目测 基材厚度 0.05mm astm d-3652 ±0.001mm
总厚度 0.08mm astm d-3652 ±0.002mm 钢板剥离力 n/25mm 5.0~7.5 astm
d-3330 拉伸强度 n/25mm 115 astm d-3759 断裂伸长率
% 40 astm d-3759 耐温性 /30min 180
耐温性 /15min 250

产品特点：具有耐高温，柔软妥帖、再剥离无残胶等特性。

应用领域：用于电子被动元件，陶瓷贴片电容（mlcc）工艺使用 储存条件及有效期：

1.产品储存于常温，20~80%rh环境中。2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得最好的使用性能 注：
：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户
有特殊要求，请与张秀玲 王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。

总厚0.08聚酰亚胺金手指胶带 产品说明 胶带名称 聚酰亚胺胶带 型号qfl3565

聚酰亚胺胶带qfl3565说明：聚酰亚胺胶带qfl3565可与离型膜贴合 可按客户要求做成模切片
qfl3565为聚酰亚胺薄膜（polyimide）基材涂布耐高温有机硅压敏胶而成。

产品构成：聚酰亚胺薄膜

有机硅压敏胶 物理参数：项目 规格 单位 值 测试方法 备注 颜色 琥珀色 目测
基材厚度0.05mm astm d-3652 ±0.001mm 总厚度0.08mm astm d-3652 ±0.002mm 钢板剥离力
n/25mm 4~7 astm d-3330 张力强度 n/25mm 115 astm d-3759 断裂伸长率 % 35 astm
d-3759 耐电压 kv 5 耐温性 /30min 260 长度 33m 66m 宽度 2~500mm

产品特点：具有高电气强度、耐高温、高黏着力、h级绝缘抗腐蚀、柔软服帖、再撕离不残胶等特性。

应用领域：可用于电源开关、电机马达、继电器、电缆、线圈、电容和锂电池，smt表面贴装，变压器制
造等。 储存条件及有效期：1.产品储存于常温，20~80%rh环境中。

2.在生产日期后6个月内使用产品，可获得最好的使用性能。注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限
公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲
王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。