

# 日本进口、氯丁胶M130H

产品名称	日本进口、氯丁胶M130H
公司名称	上海景营物资有限公司
价格	44000.00/吨
规格参数	型号:氯丁胶m130h 厂家(产地):日本 :
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四支路171号6幢1122室 (注册地址)
联系电话	86 021 51266085/56448018/51266086 13918191584

## 产品详情

上海景营物资有限公司长期为您提供以下牌号的氯丁橡胶，特种氯丁橡胶可来电咨询：021-56440058，  
联系人：闵经理13641626518，qq：893910132。

1	新产品：阴离子氯丁胶乳	200kg		合资
2	氯丁橡a	sn 242	25公斤	合资
3	氯丁橡胶	sn 240t	25kg	合资
4	氯丁橡胶	sn 244	25kg	合资
5	氯丁橡胶	sn 232	25kg	合资
6	氯丁橡胶	sn 242	25kg	合资
7	氯丁橡胶	sn 239	25kg	合资
8	氯丁橡胶	sn 238	25kg	合资
9	氯丁橡胶	cr 121	25kg	国产
10	氯丁橡胶	cr 322	25kg	国产
11	氯丁橡胶	cr 244	25kg	国产
12	氯丁橡胶	cr232	25kg	国产
13	氯丁橡胶	m-40	25kg	日本
14	氯丁橡胶	s-40v	25kg	日本
15	氯丁橡胶	a-90	25kg	日本
16	氯丁橡胶	a-70	25kg	日本
17	氯丁橡胶	a-100	25kg	日本
18	氯丁橡胶	a-120	25kg	日本
19	氯丁胶乳(阴离子型)	cr150ef	25kg	国产
20	氯丁胶乳(阴离子型)	cr150lk	25kg	国产

### 氯丁橡胶cr-244

本品是以二硫化二异丙基黄原酸脂为调节剂的氯丁二烯聚合物，结晶速度快，密度1.23,乳白色或淡棕色块状物,非污染型.分子结构规整,内聚力高,在常温下有很高的粘接强度,是氯丁胶粘剂的主要基材,广泛用于橡胶、皮革、纤维、金属、木材、水泥制品等自粘或互粘，本品类似于日本电化公司a-90，美国杜帮公司ad-20型胶。

产品标准：q/chs 25-2005

项 目		指 标		
		优 级 品	一 级 品	合 格 品
15%甲苯溶液粘度，mpa.s	cr2441	1000-3000	1000-3000	1000-3000
	cr2442	3001-7000	3001-7000	3001-7000
	cr2443	7001-10000	7001-10000	7001-10000
剥离强度，n/cm		90	80	75
挥发分，%		1.0	1.2	1.2
灰分，%		1.0	1.2	1.2

包装：内衬聚乙烯薄膜，外套牛皮纸聚丙烯编织复合袋，净含量25kg/袋

贮存：自生产之日起，在25 以下，贮存期为一年

### 氯丁橡胶cr-248

本品是以二硫化二异丙基黄原酸脂为调节剂的氯丁二烯聚合物，结晶速度快，密度1.23,乳白色或淡棕色块状物,非污染型。本品除具有cr244的性能小，可与甲基丙烯酸甲脂（mma）、丙烯酸（ba）等活性单体接枝共聚，改善氯丁胶粘剂对pvc、pu、eva等合成材料的粘接性能。

产品标准：q/chs 11-2005

项 目		指 标	
		i型	ii型
15%甲苯溶液粘度，mpa.s		1000-3000	3001-6000
剥离强度	帆布/帆布，n/cm	70	
	人造革，n/cm	20	
挥发分，%		1.2	
灰分，%		1.2	

包装：内衬聚乙烯薄膜，外套牛皮纸聚丙烯编织复合袋，净含量25kg/袋

贮存：自生产之日起，在25 以下，贮存期为一年

### 氯丁橡胶cr-322

本品是以硫磺和二硫化二异丙基黄原酸脂为混合调节剂的氯丁二烯聚合物，结晶速度中等，密度1.23,米黄色或棕色块状物，非污染型，抗撕裂强度高，加工性能优于硫磺调节型胶，可用于制造电缆护套，输送带及其他橡胶制品等。本品类似于美国杜帮公司gw型胶

产品标准：q/chs 24-2005

项 目		指 标		
		优级品	一级品	合格品
门尼粘度ml100	cr3221	30-45	30-45	30-45
	cr3222	46-60	46-60	46-60
门尼焦烧msts,min		25	20	16
拉伸强度, mpa		26	22	20
500%定伸应力mpa		1-5	1-5	1-5
扯断伸长率%		800	780	750
挥发分, %		1.0	1.2	1.2
灰分, %		1.0	1.2	1.2

包装：内衬聚乙烯薄膜，外套牛皮纸聚丙烯编织复合袋，净含量25kg/袋

贮存：自生产之日起，在20 以下，贮存期为一年，30 以下，贮存期为半年。

#### 氯丁橡胶dcr-114

本品是以硫磺为调节剂的氯丁二烯和二氯丁二烯共聚物，密度1.23,米黄色或棕色块状物，具有优良的抗结晶性能，成型粘着性好，是高强度动态制品首选胶种，用于制造如传动带，同步带，多契带等。本品类似于美国杜邦公司grt型，日本电化公司ps-40氯丁橡胶。

项 目	指 标
门尼粘度ml100	30-60
门尼焦烧msts,min	25
拉伸强度, mpa	20
500%定伸应力mpa	1-5
扯断伸长率%	800
挥发分, %	1.5
灰分, %	1.5

包装：内衬聚乙烯薄膜，外套牛皮纸聚丙烯编织复合袋，净含量25kg/袋

贮存：自生产之日起，在20 以下，贮存期为一年，30 以下，贮存期为半年。

以下是我司经营的日本电化氯丁橡胶牌号：

"日本进口、氯丁胶M130H"的厂家(产地)为日本，型号是氯丁胶M130H