

黑色抗静电耐油面漆 双洲

产品名称	黑色抗静电耐油面漆 双洲
公司名称	长沙双洲涂料化工厂
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:双洲 外观:黑色 表干时间:1 (小时)
公司地址	宁乡县玉潭镇汪家冲
联系电话	0731-87880777 15364019779

产品详情

主要组成 该产品以环氧树脂、抗静电剂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。

主要特性 漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；

干燥性能超群；

高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。

主要用途 广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道的冷却水管道的外壁防腐用底、面漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，黑色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 1小时，实干 12小时

铅笔硬度： H

附着力： 2 (划圈法，级)

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水 (3%盐水，25℃，30天)：不起泡，不生锈，不脱落

耐酸性（20%硫酸，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

耐碱水（10%naoh，25℃，30天）：不起泡，不生锈，不脱落

包装规格 漆：20千克/厅，固化剂：2.0千克/厅。

基本参数 配 比：漆料：h-100固化剂 = 10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：250~350g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数 涂装二至三道，50 μ m/道，干漆膜250 μ m以上

配套用漆

e52-9a黑色抗静电耐油底漆。

表面处理 有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。

涂装方法 无气喷涂：稀 释 剂：x-17 重防腐环氧稀释剂

稀 释 率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20mpa

空气喷涂：稀 释 剂：x-17 重防腐环氧稀释剂

稀 释 率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5mpa

滚涂/刷涂：稀 释 剂：x-17重防腐环氧稀释剂

稀 释 率：0~10%（以漆料重量计）

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

"供应黑色抗静电耐油面漆"的品牌为双洲，外观是黑色，表干时间为1（小时），干膜厚度是40（ μm ），湿膜厚度为60（ μm ），每公斤涂刷面积(两遍)是4（ m^2 ），最短复涂时间（20 $^{\circ}\text{C}$ ）为2（h），遮盖力是120（ g/m^2 ），施工性为喷涂，滚涂，耐水性是240h，耐弯曲性为1，储存期是12（月），干燥时间为2（h），主要成分是环氧树脂，产地为长沙，漆膜颜色是黑色，液态类型为80%固含量，单件净重是20KG