

销售 高压胶管 编织胶管 缠绕胶管(诚信)

产品名称	销售 高压胶管 编织胶管 缠绕胶管(诚信)
公司名称	衡水环亚波纹管科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	材质:丁腈橡胶 工作温度:-40-----+100 ()
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水
联系电话	86-0318-4221114 13633282346

产品详情

高压钢丝编织胶管

一、产品结构：钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。二、产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。四、产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。

钢丝编织液压胶管技术性能指标(通径 5-51, 51-127)层数*通径*压力	胶管内径 mm	胶管外径 mm	钢丝层直径 mm	工作 mpa
1-5-21	5 ± 0.5	12.7 ± 0.8	9.5 ± 0.6	21
1-6-21	6 ± 0.5	16	+1.0 11.7 ± 0.6 -0.8	20
1-8-17.5	8 ± 0.5	18	+1.0 13.7 ± 0.6 -0.8	17
1-10-16	10 ± 0.5	20	+1.0 15.7 ± 0.6 -0.8	16
1-13-14	13 ± 0.5	24	+1.2 19.7 ± 0.8 -0.8	14
1-16-12	16 ± 0.5	27	+1.2 22.7 ± 0.8 -1.0	12

1-19-10	19 ± 0.5	30	+1.2	25.7 ± 0.8	10
			-1.0		
1-22-9	22 ± 0.5	33	+1.2	28.7 ± 0.8	9
			-1.0		
1-25-8	25 ± 0.5	37	+1.2	32.2 ± 0.8	8
			-1.0		
1-32-6	32 ± 0.7	44	+1.5	39.2 ± 0.8	6
			-1.2		
1-38-5	38 ± 0.7	50	+1.5	45.2 ± 0.8	5
			-1.2		
1-51-4	51 ± 1.0	63	+1.5	58.2 ± 0.8	4
			-1.2		
2-5-60	5 ± 0.5	15.0 ± 0.8		11.2 ± 0.6	60
2-6-60	6 ± 0.5	18	+1.0	13.5 ± 0.6	60
			-0.8		
2-8-50	8 ± 0.5	20	+1.0	15.5 ± 0.6	50
			-0.8		
2-10-40	10 ± 0.5	22	+1.0	17.5 ± 0.6	40
			-0.8		
2-13-30	13 ± 0.5	26	+1.2	21.5 ± 0.8	30
			-1.0		
2-16-21	16 ± 0.5	29	+1.2	24.5 ± 0.8	21
			-1.0		
2-19-18	19 ± 0.5	32	+1.2	27.5 ± 0.8	18
			-1.0		
2-22-16	22 ± 0.5	35	+1.2	30.5 ± 0.8	16
			-1.0		
2-25-14	25 ± 0.5	39	+1.2	34 ± 0.8	14
			-1.0		
2-32-11	32 ± 0.7	46	+1.5	41 ± 0.8	11
			-1.2		
2-38-10	38 ± 0.7	52	+1.5	42 ± 0.8	10
			-1.2		
2-51-8	51 ± 0.7	65	+1.5	60 ± 0.8	8
			-1.2		
3-5-72	5 ± 0.5	17 ± 0.8		13.2 ± 0.6	72
3-6-68	6 ± 0.5	19?	+1.0	15 ± 0.6	68
			-0.8		
3-8-54	8 ± 0.5	22	+1.0	17.5 ± 0.6	54
			-0.8		
3-10-44	10 ± 0.5	24	+1.0	19.5 ± 0.6	44
			-0.8		
3-13-32	13 ± 0.5	28	+1.2	23.5 ± 0.8	32
			-0.8		
3-16-23	16 ± 0.5	31	+1.2	26.5 ± 0.8	23

			-1.0		
3-19-20	19 ± 0.5	34	+1.2	29.5 ± 0.8	20
			-1.0		
3-22-18	22 ± 0.5	37	+1.2	32.5 ± 0.8	18
			-1.0		
3-25-16	25 ± 0.5	41	+1.2	36.0 ± 0.8	16
			-1.0		
3-32-13	32 ± 0.7	48	+1.5	43.0 ± 0.8	13
			-1.2		
3-38-12	38 ± 0.7	54	+1.5	49.0 ± 0.8	12
			-1.2		
3-51-10	51 ± 1.0	67	+1.5	62.0 ± 0.8	10
3-32-13		32 ± 0.7		46	+1.5
					-1.2
3-38-12		38 ± 0.7		52	+1.5
					-1.2
3-51-10		51 ± 0.7		65	+1.5
1-45-5		45 ± 0.7		57	+1.5
					-1.2
2-45-11		45 ± 0.7		59	+1.5
1-64-2.5		64 ± 1.0		75 ± 1.5	
1-76-1.5		76 ± 1.0		88	+1.0
					-0.8
1-89-1		89 ± 1.0		103	+1.0
					-0.8
1-102-0.8		102 ± 0.5		115	+1.0
					-0.8
2-64-5		64 ± 0.5		79	+1.2
					-0.8
2-76-4		76 ± 0.5		92	+1.2
					-1.0
2-89-3		89 ± 0.5		106	+1.2
					-1.0
2-102-2.5		102 ± 0.5		118	+1.2
3-64-6		64 ± 1		80	+1.2
					-1.0
3-76-5		76 ± 1		92	+1.2
					-1.0
3-89-4		89 ± 1		107	+1.5
					-1.2
3-102-3		102 ± 1		120	+1.5
					-1.2
3-127-2.5		127 ± 1		145	+1.5
					-1.2

注：本企业钢丝编织胶管参照gb/t3683-1992标准设计制作，并可根据要求制作iso/dis1436-1985，din20022及sae100riat，sae100r2at标准胶管，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

六、注意事项：1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。5.输送腐蚀液体，用完后内部应清理干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

"低价销售 高压胶管 编织胶管 缠绕胶管(诚信厂家)"的公称外径为6--150 (mm) ，长度是100 (m) ，壁厚为3--5 (mm) ，用途是适用于输送液压流体，液压油，燃油，润滑油，乳化液，乙二醇水溶液及水等，工作温度为-40-----+100 () ，材质是丁腈橡胶