

# 德高柔韧型K11防水涂料 双组份防水灰浆 42公斤 销售

产品名称	德高柔韧型K11防水涂料 双组份防水灰浆 42公斤 销售
公司名称	上海信华装饰材料销售中心
价格	420.00/桶
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:2 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:0 ( ( 96h ) )
公司地址	青浦区白石路2628号1幢一层C区107室
联系电话	86 021 64788239

## 产品详情

产品名称：德高k11防水浆料(柔韧性ii型) 25kg粉剂+17kg乳液

### 产品概述

德高k11防水浆料（柔韧性ii型）是一种双组分、丙烯酸类高聚物改性的水泥基防水材料，由水泥、级配骨料和精选助剂的粉料及液态高聚物添加剂等组成。粉料与添加剂混合后，发生化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

特征优点 \* 富柔韧性，能适应建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移； \* 能在潮湿的基面上施工； \* 具有良好的耐候性； \* 可施工时间长； \* 固化时间短，涂层固化时间约6-8小时； \* 透气性能好； \* 粘结强度高、耐水性好，与水泥找平层、瓷砖胶有较好的亲和力。

\* 能阻止碳酸盐、氯离子渗透，防止盐分污染和侵蚀饰面或混凝土； \* 环保无毒。适用范围

\* 由混凝土、砖砌体、预浇体、轻质砖等构成的坚实基材；\*

室内外建筑的墙体、地面，如：隧道、桥梁、地下室、厨房、阳台、洗手间、游泳池、蓄水池等；

\* 密封预浇体接缝、后浇带接口、结构伸缩缝、管口周边、轻质疏松多孔的砌体（必须使用胎体加强处理）；\* 局部加强处理，如管口周边、转角等部位；\*

可用于长期浸水的部位，如水池和地下室。（需铺贴瓷砖或砂浆层保护）

使用于屋面工程时（尤其是寒冷地区），有关详情请与我司技术服务人员联系。基面处理 普通基面 \* 表面必须平整、坚实、干净，无油污、脱模剂、浮尘以及其它松动物；\*

对于较大的孔洞及裂缝应先用修补砂浆进行修补；\* 预制板、板缝需专业密封处理后再进行施工；

\* 螺丝、螺栓建议先用环氧树脂或类似材料进行封闭; \*

在使用德高k11防水浆料（柔韧性ii型）之前，基面必须用清水充分湿润，但同时不能有积水; \*

对于疏松多孔的底材，尤其是水泥纤维板等，必须在涂刷防水浆料之前，先进行界面处理。

新浇注混凝土 所有新浇注的混凝土在施工前，应有一定固化养护时间（一般为14-28天），防止混凝土前期收缩造成的影响。旧混凝土面 旧混凝土面在施工前，必须先用去污力强的工业洗涤剂或去油污剂清洗，再用清水冲洗干净，晾干后涂刷。

## 抹灰表面

所有抹灰表面在使用德高k11防水浆料（柔韧性ii型）之前，应让其充分固化养护（一般为5-7天）。裂缝

\* 对于微小的裂纹（小于2mm），德高k11防水浆料（柔韧性ii型）可将其封闭;

\* 对于大于2mm的裂缝，先用砂浆进行修补；涂刷防水涂料时，用无纺布或玻纤网格布加强处理;

\* 对于伸缩缝，放置聚乙烯或聚丙烯条等背衬材料，再使用聚硫、聚氨酯密封膏或密封胶进行密封。

## 施工工艺

1. 将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆，并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌（400-500转/分钟），以取得最佳的搅拌效果;

2. 用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上，根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上; 一般工程防水层厚度为1mm，地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm;

3. 做完一层后，必须待其略为干固（刚好不粘手）后，再做第二层，一般需1-3小时，具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时，或涂层已经固化，在其上涂刷第二层时，必须先用清水重新润湿表面;

4. 养护固化：浆料涂刷后第二天起，建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天，再进行闭水试验；对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水;

5. 搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完，出现凝固的材料不可再用;

6. 切勿掺水搅拌，也不要随意改变乳液的比例。 闭水试验：建议防水层施工完成48小时后进行闭水试验（温度较低、特别潮湿或通风不良时，可适当推延进行），闭水时间为24小时以上；闭水成功后再进行下一步施工；

## 清洁

施工完毕，立即用水清洗所有的工具及设备，用机械方法清理固化的浆料。

## 注意事项

\* 施工温度应在5 至35 ； \* 调配好的浆料要在1小时内用完；

\* 寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液体组份的贮存温度不低于0 ；

\* 使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料； \* 施工时请采用合适的防护措施，如手套等。

净含量：42kg

保质期:原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放,在正常的贮存和运输条件下,产品的保质期为一年。

参考用量:防水膜厚度为1.0mm时,理论用量约为2kg/m<sup>2</sup>。用量是指粉料和液体的合计量,实际用量视具体基面情况而定。执行标准 js ii jc/t 894-2001

"德高柔韧型K11防水涂料 双组份防水灰浆 42公斤 正品销售"的耐碱性为0 ( ( 96h ) ) , 固体含量是0 ( % ) , 耗漆量为2 ( m<sup>2</sup>/kg ) , 储存期是1年,单件净重为42 ( kg ) , 耐水性是佳,产地为广州,外观是乳液+粉末,表干时间为2 ( h ) , 漆膜颜色是灰色,品牌为德高K11防水灰浆,液态类型是水乳型