

# 注塑级TPEE 美国杜邦 G5544 耐低温 耐热性 TPEE铭汇供应 塑胶原料

产品名称	注塑级TPEE 美国杜邦 G5544 耐低温 耐热性 TPEE铭汇供应 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	57.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 G5544:G5544 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

G5544

热塑性聚酯弹性体|TPEE

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

24小时吸水率 1.5 % ASTM D-570

物理性能额定值单位测试方法

泰伯磨耗量 (CS-17轮) 9 mg/1000rev ASTM D-1044

比重 1.22 ASTM D-792

泰伯磨耗量 (H 18轮) 116 mg/1000rev ASTM D-1044

熔体流动速率 10 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

初耐撕裂性能 123 kn/m ASTM D-1004

断裂伸长 375 % ASTM D-648

拉伸力 ASTM D-638

6.0 MPa

10.5 MPa

硬度计硬度 55 ASTM D-2240

断裂拉伸力 31 MPa ASTM D-638

揉曲模量 (23 ) 193 MPa ASTM D-790

埃佐冲击强度 (23 ) 不破裂 J/m ASTM D-256

热性能额定值单位测试方法

熔点 215 ASTM D-3418

维卡软化点 196 ASTM D-1525

热畸变温度 ASTM D-648

(@0.18Mpa) 51

(@0.5Mpa) 111

其它性能额定值单位测试方法

耐揉曲切口增长性能  $>8 \times 10$