

规格：

规格		规格		规格		规格	
目	微米 (μm)	目	微米 (μm)	目	微米 (μm)	目	微米 (μm)
60	280	80-100	154-180	100-160	98-154	200-300	54-74
40-80	180-450	80-120	125-180	100-180	88-154	230-400	38-63
60-80	180-280	100-120	125-154	100-200	74-154	300-400目	38-54
60-100	154-280	100-140	110-154	160-200	74-98	500-800目	15-30.8

参考技术指标：

项目	指标						
	i类						
型号	zcx--i	zcx--ii	zcx--iii			zcx--i	
氯化物 (cl) %	0.02						
铁 (fe) %	0.02						
ph(100g/l水悬浮液)	6.0-7.0						
铅(pb)%	0.001						
砷(as)%	0.0003						
重金属(以pb计)%	0.003						
加热减量%	3.0						
比表面 m^2/g	550	300-550	200-300			550	
孔容 ml/g	0.70	0.70-0.90	0.85			0.70	
粒度合格率%	> 150 μm	75-150 μm	50-75 μm	< 50 μm	> 150 μm	75-150 μm	50-75 μm
	80	80	60	60	80	80	60
包装	10kg/箱、20kg/箱或根据用户要求						

说明：1、i类为试剂级，ii类为工业级。2、包装、规格可根据用户要求协议。

3、技术指标可根据用户要求协议。