

CDMDI 碳化二亚胺改性MDI，万华 CDMDI-100LL，液化MDI，自结皮、胶黏剂

产品名称	CDMDI 碳化二亚胺改性MDI，万华 CDMDI-100LL，液化MDI，自结皮、胶黏剂
公司名称	山东誉昂新材料有限公司
价格	23500.00/吨
规格参数	品牌:万华 型号:CDMDI-100L 产地:烟台、宁波
公司地址	山东省临沂市兰山区银雀山街道银雀山路与蒙山大道交汇南140米路西沿街3楼A303室
联系电话	15216575969

产品详情

WANNATE CDMDI-100L 为碳化二亚胺改性 4, 4'-二苯基甲烷二异氰酸酯，常温下呈浅黄色液体状态。

WANNATE CDMDI-100L 主要应用于高性能微孔聚氨酯弹性体及软质聚氨酯自结皮泡沫的制造，包括鞋底、实芯轮胎、汽车保险杠、挡泥板、减震器、阻流板、方向盘、座椅头枕、扶手、内饰件等；还大量应用于粘合剂、涂料、预聚体及半预聚体等的制造。

理化性能

项目
指标

外观
浅黄绿色液体

色度/黑曾单位 60

异氰酸根含量/(-NCO) % 28.0 ~ 30.0

酸度/% 0.04 粘度(25)/(mPa · s) 25 ~ 60

包装规格 210 升铁桶，240 公斤/桶；18L 铁桶，20 公斤/桶 贮存（使用）

注意事项 由于 WANNATE CDMDI-100L 活泼的化学性质，极易与水份发生反应，生成不溶性

的脲类化合物并放出二氧化碳，造成鼓桶并致粘度升高。因此在贮存过程中，必须保证容器的严格干燥密封并充干燥氮气保护。 WANNATE CDMDI-100L 应于室温（20~30℃）下于通风良好室内严格密封保存；若贮存温度太低（低于18℃）可导致其中产生结晶现象，并易生成二聚体，因此必须注意防冻。一旦出现结晶，必须立即在最短的时间内将结晶加热融化；物料加热温度不得超过70℃，严禁局部过热。建议采用装有滚桶装置的80~100℃热风烘箱烘化。烘化完成后，必须将桶内物料混合均匀。在滚桶烘化过程中，应严密注意料桶支撑点，以防出现磨损碰撞导致泄漏。应避免于50℃以上长期存放，以免生成不溶性固体并使粘度增加。