

# 益励冶金：C12200磷脱氧铜 | C12200铜板 | C12200铜棒

产品名称	益励冶金：C12200磷脱氧铜   C12200铜板   C12200铜棒
公司名称	上海益励金属材料有限公司
价格	75.00/千克
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区208室
联系电话	021-57841114 18017902916

## 产品详情

c12200磷脱氧铜

特性及适用范围：

tp2磷脱氧铜焊接性能和冷弯性能好，一般无“氢病”倾向，可在还原性气氛中加工、使用，但不宜在氧化性气氛中加工、使用。tp1的残磷量比tp2少，故其导电、导热性较tp2高。tp1和tp2主要以管材应用，也可以板、带或棒、线供应。用作汽油或气体输送管、排水管、冷凝管、水雷用管、冷凝器、蒸发器、热交换器、火车箱零件。

化学成份：

铜+银 cu+ag： 99.85

锡 sn： 0.01

铅 pb： 0.005

磷 p：0.013~0.050

镍 ni : 0.01

铁 fe : 0.05

锑 sb : 0.002

硫 s : 0.005

砷 as : 0.005

铋 bi : 0.002

氧 o : 0.01

注 : 0.15(杂质)

#### 力学性能 :

抗拉强度 b (mpa) : 215 ~ 275

伸长率 10 (%) : 25

硬度 : 55 ~ 100hv

注 : 带材的室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 厚度 0.3

状态 : 磷脱氧铜带材(1/4硬, 0.3mm)

#### 可供规格 :

板材 : 厚度thickness 1~150,

宽度width 400~1100,

长度length 1000~6000

棒材 : 8~180

备注 : 非范围内可协商定做

"益励冶金：C12200磷脱氧铜 | C12200铜板 | C12200铜棒"的杂质含量为国标（%），铜含量是 99.85（%），品名为磷脱氧铜C12200铜板 | C12200铜棒，粒度是国标（目），产地为美国，软化温度是260（ ），导电率为90（%IACS），硬度是80（HRB），规格为板/棒/1.5-310/可加工定做