

dmd预浸料 大红

产品名称	dmd预浸料 大红
公司名称	靖江市环拓电工器材制造有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	加工定制:是 厚度:0.15-0.30 (mm) 颜色:大红
公司地址	靖江市孤山镇孙家大桥北首100米
联系电话	052384801076 13641570118

产品详情

f-dmd中温固化环氧预浸料是由耐热环氧树脂、潜伏性固化剂、dmd聚酯复合膜等成分组成，是一种新型的f级中温快固化的环氧预浸料。该产品特别适用于f级变压器低压线圈的箔绕层间绝缘。具有储存期长、反应活性高、固化物粘结性好、剪切强度高特点。

技术参数：

序号	项目	单位	指标值		
1	厚度	mm	0.18 ± 0.02	0.20 ± 0.03	0.25 ± 0.03
2	定量	g/m ²	220 ± 30	240 ± 30	310 ± 30
3	拉伸强度（纵向不折弯）	n/10mm	70	80	80
4	树脂含量	g/m ²	50~80		
5	挥发物含量	%	1.5		
6	可溶性树脂含量	%	85		
7	电气强度	mv/m	40		
8	剪切强度	mpa	3.0		
9	耐油性（150 /24h）		表面光滑，不起泡，起皱，胶膜不脱落		

备注：本产品的储存期为25 下3个月，超过储存期经检验合格后仍可使用

参考工艺:

箔绕线圈烘焙工艺推荐为：110 5小时或120 3小时。

产品验收、包装、运输、储存与注意事项:

1、产品按q/wj-14bz-6309-2007技术标准进行验收、包装、运输与贮存。

2、产品应存放在清洁、干燥、避免阳光直射的库房中，贮存温度低于25 。

3、产品使用过程中，不能带入水份、溶剂、油污和其它杂质，应保持产品表面的干燥、清洁。

"dmd预浸料"的颜色为大红，等级是F，尺寸为990--1250（mm），厚度是0.15-0.30（mm），耐热性为155，特点是耐热阻燃，加工定制为是，包装说明是编织袋或纸箱，型号为F-DMD预浸料，品牌是环拓