

XFST系列水基铸造涂料

产品名称	XFST系列水基铸造涂料
公司名称	东营新丰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新丰 产地:山东 表干时间:48 (小时)
公司地址	东营大王经济开发区
联系电话	15066054234 18754671517

产品详情

品牌 新丰 产地 山东
表干时间 48 (小时) 储存期 3年

简介：xfst系列水基铸造涂料品种齐全，适用于树脂砂、水玻璃砂、粘土等各种砂型，可供生产不同材质铸件广泛选用，其特点如下：a、具有优良的触变性和流平性，涂层无刷痕。

b、悬浮稳定性好，便于操作使用。c、发气量小，可减免铸件气孔缺陷的产生。

d、涂料烘干后涂层不开裂，不起泡、且常温强度和高温强度高。

e、抗砂粘性好、铸件表面光洁、易清理。型号及技术指标：xfst-a xfst-b xfst-c xfst-d xfst-e 颜色 红色 灰色 暗红色 灰色 浅红色 主要骨料 石墨粉 石墨粉 高铝矾土 石墨粉 锆英粉 密度 (25) g/cm³ 1.25-1.45 1.2-1.4 1.40-1.65 1.20-1.50 1.85-2.20 粘度 (4, 25) s 13-16 14-16 13-20 13-18 19-23 悬浮性 (6h) 98 98 98 98 99

适用范围 铸铁件 铸铁件 中小铸铁件、有色合金件 中小铸铁件、有色合金件 铸钢件 保质期 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月

使用说明：a、根据涂刷工艺方法要求不同，若需稀释时，可用纯净的自来水稀释到所需粘度、密度或波差度，切忌涂料过分稀释，以免影响涂料的悬浮性和涂刷性能。b、使用前应充分搅拌均匀，一般铸铁件刷一遍即可，最大件和易粘砂部位可刷两遍，涂刷后型、芯进行充分烘烤。烘烤温度及时间根据型芯、的具体情况而定（一般烘烤温度小于200 ）

c、本系列涂料适于喷涂、刷涂、浸涂等涂敷方法。注意事项：a放置在阴凉处、密闭储存，以防变质。

b、在装卸、搬运时应注意小心轻放。包装：圆桶，25kg