

水晶胶,滴胶 海洋

产品名称	水晶胶,滴胶 海洋
公司名称	惠州市海洋复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:101AB-K58 品牌:海洋
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 惠州市惠阳区镇隆镇高田管理区
联系电话	86-07523696056 18666600868

产品详情

型号	101AB-K58	品牌	海洋
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他	有效物质	100 (%)
剪切强度	7 (MPa)	规格尺寸	- (mm)
保质期	6 (个月)	执行标准	-
CAS	-		

硬质透明水晶胶

主剂101a-k58固化剂101b-k58

【产品特点】

本品为硬质的环氧树脂胶，流动性好、消泡性能好；

可常温或中温固化；

固化物硬度高，透明度佳，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；

固化物具有良好的耐溶剂性、韧性及耐黄变性能。

【适用范围】

凡需要灌注密封、封装保护、绝缘防潮的电子类或其它类产品均可使用；

广泛应用于变压器、led灯饰、防水灯饰、鞋灯、负离子发生器、水族水泵、点火线圈、电源模块、电子控制器及其它电子元器件的灌封；

不适用于有弹性或软质外壳类产品的灌封。

【外观及物性】

型号101a-k58 101b-k58

颜色透明液体 透明液体

比重25 1.07g/cm³ 0.93g/cm³

粘度25 450-650cps 90-110cps

保存期限25 6个月6个月

【使用方法】

配比：a：b = 4：1（重量比）

可使用时间：25 × 20-30分钟

固化条件：25 × 16-20小时或60 × 4小时

要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。

【固化后特性】

硬度shore d >83

弯曲强度kg/mm² 14~15

抗拉强度kg/mm² 12~13

抗压强度 kg/mm² 20~22

吸水率25 %24小时 < 0.1

【注意事项】

要灌注的产品需要除潮，保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

混合后的胶需要进行抽真空脱泡处理，以使搅拌时产生的气泡破除；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短；

可使用时间：是指在25℃条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用湿布擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。