

LED软灯条胶、柔性灯条胶、灯条灌注胶

产品名称	LED软灯条胶、柔性灯条胶、灯条灌注胶
公司名称	惠州市海洋复合材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:海洋 树脂胶分类:灯条胶 型号:102A/B-735
公司地址	中国 广东 惠州市 惠阳区 惠州市惠阳区镇隆镇高田管理区
联系电话	86-07523696056 18666600868

产品详情

品牌	海洋	树脂胶分类	灯条胶
型号	102A/B-735	粘合材料	灯条

led软灯条专用灌注胶

主剂102a-735固化剂102b-735

【产品特点】

本品为具柔软性的环氧树脂胶，流动性好、消泡性能好；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化物柔软性佳，透明度佳，表面平整、

光亮，无气泡，附着力强,耐弯折性强；

固化物具有良好的耐溶剂性、韧性及耐黄变性能。

【适用范围】

led软灯条的表面封装、led长城灯条封装、led线条灯的封装、led模组的灌封；

其它硬质产品的表面封装。

【外观及物性】

型号 102a-735/102b-735 颜色透明液体/透明液体

比重 25 1.0458g/cm³ / 30.9618g/cm³

粘度 25 1000-1500cps / 800-1000cps

【使用方法】

配比：a : b = 1 : 1 (重量比)

可使用时间：25 × 60 - 70分钟

固化条件：常温24小时或者60 × 3-4小时

【注意事项】

要灌注的产品需要除潮，保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

将a剂加热至50度到60度再与b胶混合有助于气泡的消除；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短；

可使用时间：是指在25 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用湿布擦去，并使用清中性肥皂洗干净；禁用溶剂清洗

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组10kg，其中包含主剂5kg/桶、固化剂5kg/桶。不回收胶桶。

注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25 时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完

全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。