

梳子专用头梳胶 海洋

产品名称	梳子专用头梳胶 海洋
公司名称	惠州市海洋复合材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:708A/B-12 品牌:海洋
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 惠州市惠阳区镇隆镇高田管理区
联系电话	86-07523696056 18666600868

产品详情

型号	708A/B-12	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他
品牌	海洋	剪切强度	6 (MPa)
有效物质	100 (%)	活性使用期	50 (min)
工作温度	25 ()	保质期	6 (个月)
执行标准	内部	CAS	无

梳子专用头梳胶

主剂708a-12固化剂708b-12

【产品特点】

本品为常温固化型、有触变性的、不易流动的环氧树脂头梳胶（又称珠头油、点头胶）；

可常温固化，固化速度较快；

固化后表面光亮、无气泡，粘接强度高、抗冲击、硬度好、耐磨擦；

固化物耐热性能好、耐老化，珠头形状圆润饱满、鲜艳亮丽，对各种木料、塑胶材质的粘接力优异；

本产品a剂可添加不同色膏调配成多种颜色。

【适用范围】

广泛应用于各种材质的圆梳、排骨梳、包头梳、多排梳等梳子植毛的点珠染珠，有优异的粘接强度和表面光泽；

另外还可用于各种打磨刷、抛光刷等产品植毛前部的点珠和粘接。

【外观及物性】

型号708a-12 708b-12

粘度25 粘稠体13-15cps

颜色黑、白、本色等无色

形状粘稠膏状体透明液体

保存期限25 12个月12个月

【使用方法】

配比：a：b = 7-9：1（重量比）

可使用时间：25 × 45-55分钟

固化条件：25 × 11-12小时基本固化

72小时达到最佳强度

要染珠点油的产品部位需要保持干燥、清洁；

按配比取量，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

对于pp、尼龙等极性较弱的难粘材质，可先用处理剂进行表面处理，会获得更佳的粘接强度。

【固化后特性】

硬度shore d 85

吸水率25 %24小时 <0.15

抗压强度 kg/mm² 24

拉伸强度 kg/mm² 26-8

热变形温度 83

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为主剂25或5kg/桶、固化剂5 kg/桶。

注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25 时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。