

水磨石地面 水磨石地坪 原色水磨石石子

产品名称	水磨石地面 水磨石地坪 原色水磨石石子
公司名称	东莞市耐德地坪工程有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	平整度:表面平整 基层强度:c25 耐酸性:耐15%
公司地址	东莞市清溪镇重河村杨梅岗十四巷10号
联系电话	0769-83505620 13712758878

产品详情

使用范围：所有工厂的新旧地面上施工

产品优点：

- 一、耐磨、耐污，使用寿命长；
- 二、造价低，施工快而简单；
- 三、材料环保，选用天然石子与硅酸盐水泥施工

普通水磨石地板（部分工程样板）：

普通水磨石地板施工程序：

1) 基层处理：将混凝土基层上的杂物清净，不得有油污、浮土。用钢錾子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮錾掉铲净。2) 找标高弹水平线：根据墙面上的+50cm标高线，往下量测出磨石面层的标高，弹在四周墙上，并考虑其它房间和通道面层的标高，要相一致。3) 砼找平层砂浆：根据现场地面平整度而度，一般厚度在3cm左右，表面粗抹找平。4) 弹分格线：根据设计要求的分格尺寸，一般采用1m×1m或1.5m*1.5m。在房间中部弹十字线，计算好周边的镶边宽度后，以十字线为准可弹分格线。如果设计有图案要求时，应按设计要求弹出清晰的线条。5) 镶分格条：分格条可采用1.5cm高*3cm宽的塑胶条或铜条、玻璃条等。用水泥浆将分格条固定住（分格条安在分格线上）。

6) 砼石米混凝土：用2#与3#石米与325r水泥拌制成石米混凝土，砼厚度不超过2cm的水磨石层，用铁滚筒压实，要求表面平整，注意分格条边上不空鼓。隔天放水养护。

7) 试磨：一般根据气温情况确定养护天数，温度在20~30℃时2~3d即可开始机磨，过早开磨石粒易松动；过迟造成磨光困难。所以需进行试磨，以面层不掉石粒为准。8) 粗磨：第一遍用60~90号粗金刚石

磨，使磨石机机头在地面上走横“8”字形，边磨边加水（如磨石面层养护时间太长，可加细砂，加快机磨速度），随时清扫水泥浆，并用靠尺检查平整度，直至表面磨平、磨匀，分格条和石粒全部露出（边角处用人工磨成同样效果），用水清洗晾干，检查砂眼，用水泥浆复浆一遍，浇水养护2~3d。9）细磨：第二遍用90~120号金刚石磨，要求磨至表面光滑为止。

10）抛光：第三遍用200号细金刚石磨，磨至表面石子显露均匀，无缺石粒现象，平整、光滑，无孔隙为度。

"供应水磨石地面 水磨石地坪 原色水磨石石子"的耐磨性为莫氏强度四级，平整度是表面平整，基层强度为C25，铅笔硬度是大于5H，耐酸碱性为耐15%，耐冲压性是75MPa