

高粘度POM美国杜邦FG100TL 1.5%PTFE氟料填充 食品接触级

产品名称	高粘度POM美国杜邦FG100TL 1.5%PTFE氟料填充 食品接触级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	POM:高粘度 FG100T:1.5%PTFE氟料填充 美国杜邦:食品接触级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

高粘度POM美国杜邦FG100TL 1.5%PTFE氟料填充 食品接触级

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦300PE BK602

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦300PE NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦300TE BK602

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦300TE NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦311DP BK402

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦311DP NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦327UVE NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦327UVE RD402

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500AF

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500AL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500CL BK601

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500CL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500P BK602

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500P NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500PE BK602

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500PE NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500SC NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500T BK602

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500T NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500TE NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦500TL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦510GR NC000

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦515GR NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦511DP BK402

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦511DP NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦511KM NC000

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦520MP NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦525GR NC000

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦527UV BK701

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦527UV NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦527UVE NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦527UVE RD402

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦570 NC000

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦577 BK000

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦588P NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦900P BK602

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦900P NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦911DP BK402

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦911DP NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦988PA NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG100AL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG100P NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG100TL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG150 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG311DP NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG400MTD BLA079

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG400XRD NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG500AL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG500P NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG500TL NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG511DP NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦FG900P NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦PC650 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦PC652 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦PC690 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦PC691 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦PC699 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦SC631 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦SC652 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦SC655 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦SC690 NC010

华韵塑胶供应DuPont Delrin POM美国杜邦SC699 NC010

POM聚甲醛 俗称赛钢

中文名：聚氧亚甲基 英文名：Acetal resin, Polyoxymethylene, Polyacetal 聚甲醛按其分子链中化学结构的不同可以分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，但是热稳定性差，加工温度范围窄（约10 °C），对酸碱稳定性稍低；共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但是热稳定性好，不容易分解，加工温度范围宽（50 °C），对酸碱的稳定性较好。特性 POM具有良好的综合性能，突出的优良的耐疲劳性和耐蠕变性，良好的电性能等。

- 1、力学性能优异。由于POM是一种高结晶性的聚合物，具有较高的弹性模量，很高的硬度和刚性。可以在-40 ° -100 ° C的环境下长期使用。而且耐多次重复冲击，强度变化很少。强度受温度和温度变化影响很少。POM是热塑性材料中耐疲劳性最为优越的品种，蠕变小。
- 2、热学性能好。POM具有较高的热变形温度，均聚为136 ° C，共聚为110 ° C。但由于分子结构方面的差异，共聚甲醛反而有较高的连续使用温度。一般而言聚甲醛的长期使用温度是100 ° C左右。而公斤加进去可在114 ° C连续使用2000个小时，或者在138 ° C时连续使用1000个小时。短时间可使用的温度可达160 ° C。按美国UL规范，聚甲醛的长期耐热温度为85-105 ° C。
- 3、耐化学药品性特好。POM是所有的工程塑料中耐有机溶剂和耐油性十分突出的。特别在高温条件下有相当好的耐腐蚀性，而且尺寸和机械强度变化不大。
- 4、电气性能优良。POM的介电常数不受温度和湿度的影响。
- 5、POM不耐酸。不透明，相对密度大，成型收缩率大，熔点不是很高。
- 6、共聚甲醛短期强度、模量、伸长率、热变形温度、抗蠕变性、耐热老化、耐热水性等都优于均聚甲醛，成型温度范围也较宽。

应用

- 1、汽车工业方面：制造汽车泵、气话器部件、输油管、动力阀、万向节轴承、马达齿轮、曲轴、把手、仪表板、汽车窗升降机装置、电开关、安全带扣等。
- 2、机械制造业中：广泛用作齿轮、驱动轴、链条、阀门、阀杆螺母、轴承、凸轮、叶轮、滚轮、喷头、导轨、衬套、管接头和机械结构件等传动部件。
- 3、电子电气、家用电器领域：制造插头、开关、按钮、继电器、洗衣机滑轮、盒式磁带的轴和轮壳、电子计算机外壳以及电视机、洗衣机、电冰箱、电话机、收录机、洗碟机的各种零件等。
- 4、精密仪器方面：制造架子的支撑架、罩体、摩擦垫板以及钟表、照相机其他精密仪器的零件。
- 5、工业与消费品：聚甲醛还可以用于耐腐性的消防水龙头，钢笔的笔杆和笔套、玩具、梳子、拉链、睫毛油棒等消费品等等。POM的收缩率为2.1%，烘料100 ° 烘2小时，料筒温度180 ° ——215 ° ，模温40-120 ° ，熔点205 ° -215 ° 。

高粘度POM美国杜邦FG100TL 1.5%PTFE氟料填充 食品接触级