环氧树脂自流平防静电地坪

产品名称	环氧树脂自流平防静电地坪	
公司名称	上海率土涂料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	类别:/ 按溶剂类型分:/ 品牌:夏阳地坪	
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区运河北路88号12幢408 室(奉工)	
联系电话	86 021 51207748	

产品详情

类别	/	按溶剂类型分	/
品牌	夏阳地坪	颜色	任选
单件净重	/(g)	保质期	/(个月)

环氧树脂自流平防静电地坪表面电阻较高,导电性能较好,表面平整、光亮,快速泄静电荷、避免静电荷富集、防静电效力持久。

施工方案:

1、素地处理

1.1基层检查:全面彻底检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,从而确定其强

度,砼抗拉拔的强度宜大于1.5mpa。

2基层清理及处理:将基层的尘土、不结实的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响

粘结强度的杂质等清理干净,方法是对基层采尘土、不结实的混凝土表层、水泥浆或腻子等杂

质用5.5kw无尘打磨机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物。对地面的油渍污染,经打磨

后仍有的部位用低浓度碱液清洗干净。

- 1.3基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。
- 1.4破损和不平的基层处理:如基层出现软弱层或坑洼不平,必须先剔除软弱层,杂质清除干净,涂刷界面 剂后,用维多利5000砂浆或强度高的混凝土修补平整,并达到充分的强度,方可进行下道工序。
- 2、绝缘层:用镘刀将调配好的夏阳牌xy-222底涂树脂材料充分均匀地涂刷于素地之上,做到与素地完全渗透并充分粘接,使其形成一层全树脂底层。待底涂固化后再将调配好的夏阳牌xy-m60砂浆层材料用镘刀均匀地镘涂于底涂之上,固化后用打磨机仔细打磨清理灰尘,然后再将自流平材料用镘刀镘于砂浆层之上,形成自流平绝缘底层。
- 3、铜网层:待绝缘底涂固化后,用打磨机打毛绝缘层,增强与上层粘接力,然后清扫干净灰尘,按2.5米 见方将铜箔贴于底层之上,用导电腻子刮平。
 - 4、导电中涂:将夏阳牌xy-444导电中涂材料用镘刀镘于绝缘层之上,形成导电层。
 - 5、导电底油层:将导电底油均匀涂抹于中涂之上以提高导电层灵敏度。
 - 6、面涂(防静电表层): 待导电底油干固后,除去表面毛剌、颗粒,然后除尘,再将夏阳牌xy-400防静电自流平材料用镘刀镘涂于导电层之上,形成防尘、防静电之自流平表层。
 - 一、名称:无溶剂环氧自流平面涂
 - 二、型号:xy-200
 - 三、颜色:本公司色卡或国标色卡
 - 四、重量配比: (a组份:b组份)5:1
 - 五、参考用量 (kg/m²) 1.00
 - 六、注意事项和特性、用途
 - (一)注意事项
 - 1、红色等个别颜色可能会色现象,施工前请小面积试用;
 - 2、环境温度低于10 或者湿度大于75%时,请勿施工;
 - 3、一楼和地下室等地下湿汽重的地方,需做可靠的防水层;
 - 4、工程保养期7天
 - (二)特性和用途

- 1、无缝无尘,表面平整光亮;2、抗压、抗弯强度高;
- 3、具有很好的耐碱性能,较好的耐无机酸性能;
- 4、无溶剂,低voc,环保型;