

35%玻纤增强 注塑级PA9T日本可乐丽 G1350H 尼龙工程塑料

产品名称	35%玻纤增强 注塑级PA9T日本可乐丽 G1350H 尼龙工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	54.00/千克
规格参数	可乐丽:可乐丽 G1350:G1350H 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

G1350H

高性能尼龙产品#|PA9T

日本可乐丽

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.40 g/cm No Standard

熔流率 (320 /2.16 kg) 42 ASTM D1238

收缩率 (流动: 1.00 mm) 0.20 % No Standard

(横向流动: 1.00 mm) 0.80 % No Standard

吸水率 (饱和, 40) 1.4 % No Standard

机械性能额定值单位测试方法

抗张强度 180 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂) 4.0 % ASTM D638

弯曲模量 10000 MPa ASTM D790

弯曲强度 230 MPa ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 120 J/m ASTM D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 290 ASTM D648

玻璃转化温度 (DSC) 125 No Standard

熔融温度 306

电气性能额定值单位测试方法

体积电阻率 $1.0E+16$ ohm · cm ASTM D257

介电强度 30 kV/mm ASTM D149

相对电容率 (10.0 GHz) 3.40 ASTM D150

耗散因数 (10.0 GHz) 0.0090 ASTM D150

相比耐漏电起痕指数 (CTI) PLC 0 UL 746

可燃性额定值单位测试方法

UL 阻燃等级 HB UL 94