

# 注塑级PA9T日本可乐丽 N1000A 耐热性 耐化学性 PA9T铭汇供应

产品名称	注塑级PA9T日本可乐丽 N1000A 耐热性 耐化学性 PA9T铭汇供应
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	可乐丽:可乐丽 N1000A:N1000A 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

N1000

高性能尼龙产品#|PA9T

日本可乐丽

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.14 g/cm ASTM D792

收缩率 (流动: 1.00 mm) 1.0 % ASTM D955

(横向流动: 1.00 mm) 1.3 % ASTM D955

吸水率 (饱和, 41 ) 2.6 % ASTM D570

洛氏硬度 (R 计秤) 118 ASTM D785

机械性能额定值单位测试方法

抗张强度 90.0 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂) 15 % ASTM D638

弯曲模量 3000 MPa ASTM D790

弯曲强度 120 MPa ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 20 J/m ASTM D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 135 ASTM D648

玻璃转化温度 (DSC) 125 DSC

熔融温度 306

电气性能额定值单位测试方法

体积电阻率  $1.0E+16$  ohm · cm ASTM D257

可燃性额定值单位测试方法

UL 阻燃等级 HB UL 94