

宝理 DURANEX PC+PBT 702MS 高刚性

产品名称	宝理 DURANEX PC+PBT 702MS 高刚性
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	宝理:15 g/10 min 702MS:92 日本:702MS
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

宝理 DURANEX PC+PBT 702MS 高刚性

宝理 Polyplastics POM M90-04 夺钢塑料

日本三菱 POM Iupital F20-03塑料材料

LG-DOW PC 200-8塑料原料 LG-DOW PC

沙伯基础 PSU LNP THERMOCOMP GF003 compound

沙伯基础 POM LNP STAT-LOY K3000SZ compound

飞利浦 PPS BR-4-230BL塑料 飞利浦

泰科纳 PA66 PA66-SF6-02塑料米 泰科纳

日本UMG PC UMG ALLOY TC-37M塑料原料

沙伯基础 Sabic PP 加长纤30YM240 高刚性

泰科纳 Ticona PA66 PA66-GF40-02DAM 增强尼龙66

苏威 Solvay PA66 9950 BK塑胶颗粒 苏威 Solvay

意大利兰蒂奇 PA66 A NATCM030 尼龙66

韩国LG化学 PPO PPE Lumiloy GN1106FJ 流动性高

巴斯夫 Basf POM Z2320-003塑料粒子 巴斯夫

荷兰*** PC CarboSil 20 80A 可喷涂

LG-DOW PC 302-5 LG-DOW PC 302-5 挤出级

三菱工程塑料 PPO EHM100R塑料胶粒

韩国SK PETG JN200塑胶颗粒 韩国SK

美国苏威 PVDF 720工程塑料 苏威

台湾集盛 PA66 AFG33-FD00N1 高流动锦纶66

美国舒尔曼 PA6 6 GBF 3026 H BLACK 96 8069 LW

沙伯基础 PPA 加长纤维LNP VERTON UV00ASXS 高温

日本旭硝子 PTFE Fluon PTFE PB3060工程塑料

泰科纳 Ticona PPS MT9140L6 低粘度

美国首诺 PA66 Vydyne 21X1塑胶原材料

韩国工程塑料 POM F20-52 LOF 塑料原料 韩国工程塑料

台湾南亚 PA66 640PG3 塑料原料 台湾南亚

帝人 Teijin PC LV-2250Y塑料 帝人

美国杜邦 PTFE 850-A塑料原料 杜邦

沙伯基础 PBT LNP LUBRICOMP WFL36 compound

沙伯基础 Sabic PPS OCP36 导电性

美国杜邦 PA612 Zytel 151 NC010 塑料胶粒 杜邦

苏威 Solvay PPSU R-5800 树脂 苏威 Solvay

沙伯基础 POM C9塑料原料 沙伯基础

德国科思创 PC Makrolon ET IR320