

钢绞线拉力测试 钢丝绳破断拉力检测

产品名称	钢绞线拉力测试 钢丝绳破断拉力检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

钢绞线拉力测试 钢丝绳破断拉力检测

钢丝绳是由多根优质钢丝按照一定规律紧密的捻制而成的，用途广，分类多，其中重要用途的钢丝是适用于高炉卷扬、石油钻井、大型吊装、繁忙起重、索道、地面缆车、船舶以及海上设施等用途的圆股或异股钢丝绳，这类钢丝绳使用的制绳钢丝耐疲劳指标高，寿命长，同时验收指标也是非常严格的。那么重要用途的钢丝绳的检测项目包括哪些？

01、直径的测量

钢丝绳直径的测量采用带有宽钳口的游标卡尺，在无张力的情况下进行，注意测量位置于钢丝绳端头15m外的直线部位上进行，测得四个测量结果，取得平均值作为钢丝绳的实际直径。同一截面测量的差与公称直径之比即为不圆度。

02、破断拉力的测定

将制备好的试验安装在拉伸试验机上，并保证试样轴线和试验机夹头轴线重合。试验过程中应该平稳加载，当施加的试验力值不大于钢丝绳最小破断拉力的80%时，试验力可以较快的速度施加，反之应当缓慢施加。注意在试验过程中应该采取有效的措施，防止试样发生旋转，以免影响试验结果的准确性。

03、不松散检查

将钢丝绳一端解开相对称的两个股，约有两个捻距长，当这两股重新恢复到原位后，不应自行再散开。
】

04、拆股钢丝拉力试验

试验设备采用拉伸试验机，试验开始前对试验机进行校准，保证准确度；引伸计系统的准确度级别应符合

合标准，要注意虽然引伸计伸出冷却装置外部分的设计能够防止气流的干扰，以使环境温度的变化对引伸计产生的影响降至最低，但zuihao还是保持试验机周围的温度和空气流动适当稳定。试验开始后将制备好的试样安装在拉伸试验机上，进行拉力拉伸，一般拉至断裂，在试验过程中分别对各种性能进行测定，测定结果数值按照相关产品标准要求修约，最终得出结论。

05、拆股钢丝反复弯曲试验

试验机的弯曲臂要处于垂直位置，将试件由拔杆孔插入，试件下端用夹块夹紧，并使试样垂直与圆柱支辊轴线。将试样弯曲90°，再向反方向连续交替进行，并以每秒不超过一次的均匀速率平稳无冲击地进行，直至达到规定弯曲次数或者连续实验至试样完全断裂为止。

06、拆股钢丝扭转试验

试样必须是平直的，必要时进行矫直，注意矫直时不得损伤试样表面，也不得扭曲试样。将试样置于试验机夹头钳口处，使其轴向与夹头轴向相重合。试验机夹头的一端应绕试样轴向双向旋转，另一端不应有任何转动，但能沿轴向自由移动，在旋转时应以合适的恒定速度旋转，并做好记录，直至试件断裂或达到规定的次数为止。