

ABS代理商 型号PA-709S 台湾奇美

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ABS代理商 型号PA-709S 台湾奇美 |
| 公司名称 | 东莞市众欢塑料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:ABS 台湾奇美 PA-709S 型号:PA-709S 产地:台湾奇美 |
| 公司地址 | 东莞市 |
| 联系电话 | 13434508824 13434508824 |

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.03

23 ° C 1.03

熔流率（熔体流动速率）

200 ° C/5.0 kg 0.40

220 ° C/10.0 kg 4.5

溶化体积流率（MVR）(220 ° C/10.0 kg) 4.00

硬度额定值单位制测试方法 100

| | |
|-----------------|------|
| 球压硬度 (H 358/30) | 75.0 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | |
| 屈服 | 36.0 |
| 断裂 | 28.0 |
| 3.00 mm 1 | 36.3 |
| 伸长率 | |
| 断裂, 3.00 mm 2 | 40 |
| 断裂 | 30 |
| 弯曲模量 | |
| 6.00 mm 3 | 1960 |
| -- 4 | 1500 |
| 弯曲强度 | |
| 6.00 mm 5 | 54.9 |
| -- 6 | 51.0 |
| 简支梁额定值单位制测试方法 | 33 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 23 ° C, 3.00 mm | 430 |
| 23 ° C, 6.00 mm | 360 |
| -- | 31 |
| 热性能额定值(温度控制测试方法) 1.8 MPa, 未退火 | 85.0 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 86.0 |
| 1.8 MPa, 退火 | 95.0 |
| 1.8 MPa, 退火 | 96.0 |
| 维卡软化温度 | |
| -- | 106 |
| -- | 104 |
| -- | 98.0 |
| 可燃性等级测试方法 | HB |
| 挤出温度值单位制 | 80.0 到 85.0 |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 |

| | |
|--------|-----------|
| 料筒1区温度 | 190 到 210 |
| 料筒3区温度 | 210 到 240 |
| 料筒5区温度 | 220 到 250 |
| 口模温度 | 200 到 250 |