

透明ASA 韩国LG LI-923 耐热性 阻燃 ASA 塑胶原料

产品名称	透明ASA 韩国LG LI-923 耐热性 阻燃 ASA 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG LI-923:LI-923 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

LI-923

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物#|ASA

LG化学

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1060 kg/m ISO 1183

熔体流动速率 (220 /10.0kg) 4.60 cm/10min ISO 1133

吸水率 (Soultion) 0.31 % ISO 62

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 2300 MPa ISO 527-2

拉伸屈服应力 48.0 MPa ISO 527-2

拉伸屈服应变 6.0 % ISO 527-2

拉伸断裂应变 18 % ISO 527-2

简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA

(-30) 2.40 KJ/m

(23) 26.6 KJ/m

简支梁冲击强度 ISO 179/1eU

(-30) 35.5 KJ/m

(23) No Break KJ/m

电气性能额定值单位测试方法

相对电容率 (1MHz) 3.20 IEC 60250

介电损耗因素 (1MHz) 0.028 IEC 60250

热性能额定值单位测试方法

玻璃化转变温度 110 ISO 11357-2

维卡软化温度 (50 /h.B(50N)) 95.4 ISO 306

CLTE ISO 11359-2

(Flow) 0.000071 cm/cm/

(Transverse) 0.000071 cm/cm/

燃烧 (3.20mm) HB