

# 亿泰供应PET白色,透明耐高温离形膜

产品名称	亿泰供应PET白色,透明耐高温离形膜
公司名称	东莞市谢岗亿泰薄膜商行
价格	1200.00/件
规格参数	厂家(产地):日本,美国 材质:其他薄膜 型号:a
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市谢岗镇谢常路赵林村
联系电话	86-076982602788 13610123372

## 产品详情

耐高温透明/白色离型膜pet型膜pet膜型膜pet薄膜\*又称剥离膜、打滑膜、天那纸、硅油膜、防粘膜、离型纸、硅油纸、掩孔膜、pet离型膜; ( pet release film、 silicon film、 siliconized film,pmp )。厚度0.025mm、0.038mm、0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.188mm;宽度250mm-1800mm。品种齐全,材质多样,适用于柔性线路板、硬板和覆铜板的压合制程;特点:由聚对苯二甲酸乙二醇酯 ( pet ) 为基材,产品表面涂上0.2um-0.6um离型物质。薄膜表面平整光洁、涂布均匀,无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有优良的物理机械性能、厚度公差小、透明度高、受热温度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。主要应用于激光防伪、贴合、电子、密封材料用纸、反光材料、防水材料、pu格复合用底纸、医药(药用纸)、卫生用纸、胶粘、碳纤维制品、pcb(线路板)、fpcb(柔性线路板)、热转印等行业领域。

高温离型pet\\pet膜\\pet薄膜:用于工业生产隔离,转移,印刷,复合、fpcb耗材专用离型等耐高温产品.2.5c--3c--3.6c--3.8c-5c--7.5c--10c--12.5c-18.8c=25um-30um-36um-38um-50um-75um-100um-125um-188um=0.025mm-0.03mm-0.036mm-0.038mm-0.05mm-0.075mm-0.1mm-0.125mm-0.188mm

### 性能指标

熔点:260度 适用温度:-70---170度

宽度:30mm--2020mm厚薄公差:3%

抗拉强度:190n/mm 热收缩<=2.5%(150度30min)

水蒸汽透过量:20g/m 24h 硅面湿润张力:.>38mn/m

硅面层均匀度:10% 硅油附着力:1级

欢迎来电咨询马生：13610123372 0769-82602788fax:0769-82602768

"亿泰供应PET白色,透明耐高温离形膜(图)"的厂家(产地)为日本，美国，材质是其他薄膜，型号为A，厚度是0.05-0.075（mm）（mm），宽度为5-600（mm）（mm），拉伸性能是双向