

# PA66美国杜邦101L聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

产品名称	PA66美国杜邦101L聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺 尼龙66 PA66
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PA66美国杜邦101L 型号:101L 产地:美国杜邦
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

# 101L

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国杜邦

产品用途:用于机械零件、消费用品等

填充物:注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

(24小时浸渍(23 ))

DAM|50%RH1.2|-

(饱和(23 ))

DAM|50%RH8.5|-

物理性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH1.14 1.14
泰伯磨耗量 (cs-17 Wheel,1000g)	DAM 50%RH- 7
物理性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH53 112
洛氏硬度M	DAM 50%RHM79 M59
硬度计硬度	DAM 50%RH89 82
洛氏硬度R	DAM 50%RHR121 R108
屈服强度 (23 )	DAM 50%RH82.7 58.6
拉伸强度 (23 )	DAM 50%RH82.7 77.2
挠曲模量 (23 )	DAM 50%RH2827 1207
拉伸冲击强度 (短试样23 )	DAM 50%RH157 231
1%形变时的压应力	DAM 50%RH33.8 -
剪切强度 (23 )	DAM 50%RH66.2 -
断裂伸长率 (23 )	DAM 50%RH60  300

屈服伸长率	DAM 50%RH5 25
拉伸冲击强度 (长试样23 )	DAM 50%RH504 1470
电气性能额定值(单位)测试方法	DAM 50%RH3.6 4.6
耗散因数 (100Hz(cps))	DAM 50%RH0.01 0.2
介电常数 (10Hz(cps))	DAM 50%RH3.9 7.0